

Päivitetty: 14.06.2021



EVOMER KATTOPINOITE

Tuotekoot	9kg ja 18kg
Kuvaus	Käyttövalmis bitumipolymeeri pinnoite huopakattojen huoltoon ja kunnostukseen, sekä bitumikermien kiinnittämiseen. Pinnoite muodostaa saumattoman ja vesitiiviin suojan.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	0,9 – 1,1 g/ml.
Kuiva-ainepitoisuus	50-54 %.
Kuivumisaika	30-45 min ja noin 2 tuntia. Kuivumisaikaan vaikuttaa lämpötila ja ilmankosteus.
Riittäisyys	n. 0,30 – 0,35 kg / m ² 9 kg / 25 - 30 m ² 18 kg / 50 - 60 m ²
Lämpötilankesto kuivaneena	-20°C...+90°C
Käyttölämpötila	+5°C...+35°C.
Säilyvyys	Avaamattomassa pakkauksessa +5°C ... +25°C lämpötilassa, 15 kuukautta valmistuspäivästä.
Varastointi	Suljettu pakkaus kuivassa ja suojassa pakkaselta



- Tuotetta ei pidä käyttää kuparipinnoille, koska se värjää niitä.
- Tuoreet käsitellyt pinnat pitää suojata sateelta tai pakkaselta ennen kuivumista.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



Evomer Kattopinoite

Päivitetty: 14.06.2021

OMINAISUUDET

- Käyttövalmis bitumipolymeeripinoite
- Korkea UV-säteilyn kestävyys
- Täysin vedenpitävä vaaka- ja pystypinnoilla
- Pysyvästi joustava
- Ei vahingoita polystyreeniä
- Kuivuu nopeasti
- Kestää lämpötilanvaihteluja

SOVELTUVUUS

Bitumipintojen korjaamiseen, tiivistämiseen ja liittämiseen. Saumojen ja aukkojen täyttämiseen bitumipintaisilla katoilla, julkisivuilla ja seinissä. Hyvä tarttuvuus myös erilaisille bitumi-, betoni-, teräs-, pelti-, kivi-, tiili- ja puupinnoille.

KÄYTTÖ

Ennen käyttöä lue käyttöturvallisuustiedote.

Puhdista pinnat. Pinnoilla ei osaa olla rasvaa, öljyä tai ruostetta. Pinnat tulee olla suorat ja rakenteellisesti ehjät, poista irtonaiset materiaalit tai pinnat. Pinnat voivat olla kosteita tuotetta käytettäessä, mutta niillä ei saa olla seisovaa vettä. Tarvittaessa pohjusta pinta Tytan Evomer Bitumipohjusteella. Pohjustetta ei voida käyttää pakkasessa tai sateessa.

Sekoita tuote ennen käyttöä.

Tuotetta voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskulla.

Ruiskutukseen ohjeet: suutin 519, virtaus 2.3 L/min, paine 150 bar.

HUOPAKATON KUNNOSTUS

Käsittele kattohuopa ensimmäisen kerran Tytan Evomer Kattopinnoitteella.

Tarvittaessa halkeilleet alueet paikataan uudella kattohuovalla tai Tytan Water

Stop Paikkausmassalla tai Tytan Roof Sealant Paikkausmassalla. Tytan Evomer

Kattopinnoite soveltuu myös polyesteripohjaisella kuitukankaalla (vahvuus n. 80 g/mm²) tehtäviin vahvistuksiin, jolloin kangas painetaan tuoreeseen pinnoitteeseen ja annetaan kuivua. Kunnostustoimenpiteiden jälkeen pinta käsitellään toiseen kertaan kauttaaltaan Tytan Evomer Kattopinnoitteella.

SOKKELIT

(läpäisevä tai hyvin kuivattu maa; ei pohjavettä): Tytan Evomer Kattopinnoite soveltuu sokkeleiden kevyeen eristämiseen. Levitä oikein valmistellulle pinnalle kaksi kerrosta pinnoitetta. Varmista ennen toisen kerroksen levittämistä, että edellinen kerros on kuivunut täysin.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



Evomer Kattopinoite

Päivitetty: 14.06.2021

Puhdista työvälineet vedellä, kuivuttuaan liuottimella, kuten mineraalitärpätillä. Puhdista kuivumaton tuote käsistä vedellä ja saippualla tai paperipyhkeellä. Kuivunut tuote käsistä voidaan puhdistaa limo-
neeniä sisältävällä puhdistusaineella.

RAJOITUKSET

Tuote ei sovellu kontaktiin elintarvikkeiden tai lääkkeiden kanssa.
Tuotetta ei pidä käyttää kuparipinnoille, koska se värjää niitä.
Tuoreet käsitellyt pinnat pitää suojata sateelta tai pakkaselta ennen kuivumista.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄ JA ERÄNUMERO PAKKAUKSESSA.

Kaikki annetut parametrit perustuvat laboratoriokokeisiin, jotka ovat valmistajan sisäisten standardien mukaisia, ja riippuvat suuresti tuotteen käytön olosuhteista (esim. ympäristön lämpötila, pinnan lämpötila, käytetyt työvälineet ja tuotetta käyttävän ihmisen taidot).

F

3 / 3

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS