




SILICONE PREMIUM

Päivitetty: 19.11.2018



SILICONE PREMIUM

Pakkauskoot	310 ml patruuna
Väri	Kirkas 01, valkoinen 10, luonnonvaalea 11, beige 30, tummanruskea 32, marmorinvalkoinen 39, harmaa 40, grafiitinharmaa 48, musta 50

TEKNISET TIEDOT

Pohja	Neutraali oksiimi-silikoni
Koostumus	Pastamainen
Sauman liikkuvuus	25 %
Tiheys	1,02 g/ml
Murtovenymä	635 %
Kovuus	16 Shore A
Vetolujuus (DIN 53504)	1,1 N/mm ²
Nahoittuminen	n. 8 minuuttia
Kuivuminen	2 mm/vrk (+20 °C / 50 % RH)
Käyttölämpötila	+5°C....+40°C
Lämpötilankesto Kuivuttuaan	-40°C....+120°C
Pakkasenkestävyys (Kuljetuksen aikana)	-15°C.
Valuminen	(ISO 7390 < 2mm)
Puhdistaminen	Tuoreeltaan lakkabensiinillä ja kuivuttuaan mekaanisesti, silikoninpoistajalla tai vastavalla.
Riitoisuus	Noin 10 - 15 m / 3 mm saumaa. Sauman leveys * sauman syvyys = ml/m
Säilyvyys	12kk. Suljettu pakkaus ja suojassa pakkasel-tä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

F

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



SILICONE PREMIUM

Päivitetty: 19.11.2018

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

Sisältää Butanonioksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Innehåller Butannoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion.

OMINAISUUDET

Monikäyttöinen, 1-komponenttinen ja laadukas neutraali silikonimassa, jota on saatavissa useissa eri sävyissä rakentamisen ja teollisuuden saumauksiin.

RK Silikoni premium on bakteeri- ja homesuojattu ja elastinen tiivistysmassa, joka kovettuu ilman kosteuden ja lämpötilan vaikutuksesta. Se on helppo työstää ja sillä on erittäin hyvä tartuntakyky eri materiaaleihin.

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖALUEET

RK Silikoni premium soveltuu laadukkaaseen rakentamiseen ja huoltotöihin sisä- ja ulkokäytössä, kuten tiivistämiseen, saumaamiseen ja liimaamiseen. RK Silikoni Premiumilla on erinomainen tarttuvuus kuiviin, pölyttömiin ja rasvattomiin materiaaleihin, kuten laattoihin, kaakeleihin, lasiin, emaliin, ruostumattomaan teräkseen, alumiiniin, rautaan, puuhun, betoniin, PVC:hen ja synteettisiin materiaaleihin. Ei sovellu akvaariokäyttöön, PMMA, PE, PP, Teflon tai bitumipinnoille. Ei suositella käytettäväksi pinnoille joissa on vahaa tai parafiinia.

RK Silikoni premium soveltuu erityisesti kylpyhuone rakentamiseen ja saniteettitilojen asennuksiin, kuten wc-, kylpy-, suihku- ja keittiötiloihin. Lisäksi se soveltuu monenlaisiin rakentamisen saumaus- ja viimeistelytöihin, lasituksiin, lasitiilirakentamiseen, kattotöihin sekä teollisuuden saumauksiin. Kirkas silikoni saattaa kellastua tilassa, jonne ei pääse UV-valoa. Kemikaalien kanssa kosketuksessa oleva silikoni saattaa aiheuttaa kellastumista.

KÄYTTÖ

Pinnan tulee olla puhdas, rasvaton ja pölytön. Leikkaa patruunan suutin auki ja kiinnitä nokka kierteisiin. Leikkaa nokka viistoon ja saumaan sopivaksi. Annostele massa saumaan patruunapuristimella ja viimeistele pinta saippuaveden ja saumaustyövälineen tai sormen avulla. Maalarinteipillä rajaaminen helpottaa työstämistä. Silikonია ei voi ylimaalata.

Sauman mitat ja rakenne: Minimi leveys ja syvyys saumoissa on 5 mm. Saumaamisen onnistumisen kannalta on olennaista, että silikoni saa riittävän tartunnan materiaalin pinnasta, joten esim. laatoitusten yhteydessä on tärkeää varata riittävä saumavara laatan lasituksen päälle (min. 3 mm), jotta silikoni-massa tarttuu pintaan ja lopputuloksesta saadaan pitkäikäinen.

PUHDISTAMINEN

Tuoreeltaan lakkabensiinillä ja kuivuttuaan mekaanisesti, silikoninpoistajalla tai vastaavalla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuus-tiedote)

F

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS