



VIIMEISTELYTASOITE LF

Päivitetty: 08.03.2017



VIIMEISTELYTASOITE LF

Pakkauskoot	250ml, 400ml, 1L, 3L, 10L
Väri	Valkoinen
Kuvaus	Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu viimeistelytasoite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa.

TEKNISET TIEDOT

Koostumus	Käyttövalmis
Rakennusmateriaalien päästöluokka	M1
Raaka-aine	Täyteaineet (Dolomiitti) ja Sideaineet
Ominaispaino	1,20 kg/l
Raekoko	<0,12 mm
Ph-arvo	7 -8 neutraali
Kuivumisaika	+ 20 °C lämpötilassa 1 mm/h
Käyttölämpötila	+5°C....+35°C
Riittoisuus	1 L/m ² /mm
Täyttökyky	0-3 mm yhdellä tasoituksella.
Työvälineet	Teräslasta
Hiomapaperi Suositus	120
Käyttöturvallisuus	Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuus-tiedote)
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta. Säilyvyys yksi vuosi valmistuspäivästä.
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Tyhjät astiat voidaan kierrättää ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys

Jatkuu seuraavalla sivulla...

F

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



VIIMEISTELYTASOITE LF

Päivitetty: 08.03.2017

OMINAISUUDET

Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu viimeistelytasoite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa. Tuote on hajuton ja väriltään valkoinen, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua. Tuote on saanut pohjaismaiden yhteisen ympäristö merkin, eli joutsen-merkin.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu parhaiten viimeiseksi pinnaksi ennen maalausta ja kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Hienojakoisen koostumuksensa ansiosta soveltuu erityisesti viimeistelyyn ja pienten kolojen tasoitukseen. Soveltuu rakennusaluksille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevyypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ

Levitä tasoite teräslastalla. Täyttökkyky 0-3 mm yhdellä tasoituksella. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

PUHDISTUS

Poista työkaluista mahdollisimman hyvin tasoitejäämät ennen kuin peset ne vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin vaan ne on toimitettava paikalliseen jätteiden kierrätyskeskukseen.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS