

**WTF**<sup>®</sup>

WORLD'S TOUGHEST FIX

# WTF<sup>®</sup> E EXPRESS FLEX

## LIIMA- JA TIIVISTYSMASSA

Päivitetty: 28.02.2022



LISTED IN THE DATABASE FOR BUILDING PRODUCTS THAT CAN BE USED IN **NORDIC SWAN** ECOLABELLED BUILDINGS.

### WTF<sup>®</sup> E EXPRESS FLEX

Pakkauskoot	290 ml
Väri	valkoinen
Kuvaus	Nopea, pysyvästi elastinen WTF <sup>®</sup> Hybrid Polymer Flex Teknologiaan perustuva erittäin vahva ja nopeasti loppulujuuden saavuttava 1-komponenttinen liima- ja tiivistysmassa.

### TEKNISET TIEDOT

Pohja	SMP (silaani-modifioitu polymeeri), kosteuskuivuva liima- ja tiivistemassa
Koostumus	Pastamainen
Tiheys	1,40 g/ml
Murtovenymä	n. 200 %
Kovuus	50 Shore A
Vetolujuus	(DIN 53504 ) noin 3,4 N/mm <sup>2</sup>
100 % moduuli	(DIN 53504 ) noin 2,2 N/mm <sup>2</sup>
Työstöaika (+23°C / 50 % RH)	max. 8 min
Tilavuuden muutos (DIN ISO 10563)	≤ 7 %
Kuivuminen	noin 3.5 mm/vrk (+23°C / 50 % RH), 48h jälkeen noin 4.5mm/vrk
Käyttölämpötila	+5°C...+40°C
Lämpötilankesto	Kuivuttuaan -40°C...+90°C
Puhdistaminen	Tuoreeltaan alkoholilla tai isopropanolilla ja kuivuttuaan mekaanisesti, silikoninpoistajalla tai vastaavalla.
Soveltuu	Sisä- ja ulkokäyttöön
Säilyvyys	15 kk
Varastointi	Säilytä suojassa pakkaselta, +10°C...+25°C asteissa. Tiivis foliopussi pidentää säilyvyyttä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

**RAKENNUSKEMIA**

+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 HYVINKÄÄ, FINLAND info@rakennuskemia.com www.rakennuskemia.com

#### COPYRIGHT NOTICE

Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

**F**

1 / 4

**TEKNINEN TUOTESELOSTE****TDS**



WORLD'S TOUGHEST FIX

# WTF® E EXPRESS FLEX

## LIIMA- JA TIIVISTYSMASSA

Päivitetty: 28.02.2022

### EDUT

- Erittäin nopeasti kuivuva
- Saavuttaa loppulujuuden nopeasti
- Kuivuu jopa matalissa lämpötiloissa
- Tarttuu myös kosteisiin pintoihin - myös vedenalla
- Erittäin korkea loppulujuus
- Erittäin hyvä tarttuvuus kaikille tyyppisille rakennusmateriaaleille
- Helppo käyttää, liimauksen aikana säädettävissä
- Pitkä työstöaika suhteessa kuivumisnopeuteen
- Ei sisällä ftalaaatteja, liuottimia, isosyanaatteja eikä silikoneja
- Soveltuu lähes kaikille materiaaleille\*
- Hajuton
- Päällemaalattavissa lähes kaikilla maaleilla (ks. kohta "MAALIEN YHTEENSOPIVUUS")
- Kestää lyhytaikaisesti +200°C astetta
- Pysyvästi elastinen -40°C...+90°C asteessa
- Hyvät tiivistysominaisuudet ja kemiallinen kestävyys
- Korkea mekaaninen kestävyys
- Ei syövytä pintoja
- Väri- ja värinänkestävä, vaimentaa iskuja

### KÄYTTÖKOHTEET

Joustava nopeasti kuivuva liima- ja tiivistysmassa lähes mille tahansa rakennusmateriaalille, soveltuu myös tiivistykseen.

Soveltuu laaja-alaisesti rakennusmateriaalien liimaamiseen, kuten puu-, pelti-, metalli-, betoni-, sementti- ja kivipinnat, sekä erilaiset levymateriaalit, kuten kipsilevy, vaneri, puukuitulevyt, lastulevyt, liimapuulevyt, märkätilalevyt, akustiikkalevyt, kalustelevyt, MDF, OBS, jne.

Erinomainen myös laitteiden ja koneiden kokoonpanossa, muoveille, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmiin, ajoneuvokori- ja konttiteollisuuteen. Nopeutensa ansiosta tuotteella mahdollista kiinnittää osia jatkuvassa tuotantoprosessissa. Mahdollistaa kappaleiden yhdistämisen tuotannossa ilman lämpö- tai kemiallista esikäsittelyä. Täyttävä koostumus.

Sopivia metallipintoja: pulverimaalatut, lakatut, anodisoitu, galvanoitu, kromattu tai kuumasinkitty pinta. Sopii puulle, useimmille muoveille, kivelle, betonille. Testaa tuotetta ensin helposti halkeaviin materiaaleihin ja muoveihin.

Myös peilien ja lasisten taustapintojen kiinnitys. Vältä kontaktia muiden valmistajien liimoihin ja tiivistysaineisiin.

\*Ei sovellu: PP, PE, PTFE (Tefloni), bitumi.

### TYÖPINNAN VALMISTELU

Parhaan tuloksen saamiseksi, pinnan tai sauman tulee olla puhdas, rakenteellisesti ehjä, rasvaton ja pölytön. Puhdista pinnat alkoholilla, isopropanonilla tai asetonilla. Jos liimamassa koskee muihin

Jatkuu seuraavalla sivulla...

F  
2 / 4

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 info@rakennuskemia.com  
HYVINKÄÄ, FINLAND www.rakennuskemia.com

#### COPYRIGHT NOTICE

Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.



WORLD'S TOUGHEST FIX

# WTF® E EXPRESS FLEX

## LIIMA- JA TIIVISTYSMASSA

Päivitetty: 28.02.2022

rakennusmateriaaleihin kuten pinnoitteisiin, testaa ensin yhteensopivuus.

### KÄYTTÖ

- Tarkista pakkauksen viimeinen / parasta ennen käyttöpäivämäärä (printattu patruunan yläosaan, mustaa mustalle)
- Leikkaa patruunan pää auki ja kiinnitä annostelunokka kierteisiin. Leikkaa nokka viistoon ja saumaan sopivaksi. Helpoiten tämä sujuu WTF® Cartridge Opener leikkurilla tai veitsellä. Annostele massa saumaan patruunapuristimella, vältä ilmakuplia ja viimeistele pinta saippuaveden ja saumaustyövälineen tai sormen avulla annetussa työstöajassa. V-muotoista levityssuutinta suositellaan liimauskäytössä.
- Liimauspinnasta, materiaalin laajenemisesta ja mekaanisesta jännityksestä riippuen liimakerroksen paksuudeksi suositellaan 1-5 mm. Voidaan käyttää automaattisilla annostelulaitteilla.
- **Liimatussa:** Levitä patruunapuristimen avulla vanoina tai pisteinä. Annostele aina liimapiste kappaleen reunoihin ja paneeleissa kulmiin.
- **Puhdistus:** Tuoreeltaan alkoholi, isopropanoli tai asetoni. Kuivana vain mekaanisesti.
- Höyryä läpäiseville alustoille materiaalia voidaan levittää suurelle alueelle hammastetulla lastalla.
- Liimaus/tiivistys/saumaus on suoritettava työskentelyajan aikana (8 min).

### MAALIEN YHTEENSOPIVUUS

Päällemaalattavissa yleisimmillä (vesiohenteisilla) maaleilla. Markkinoilla olevien lakkojen ja maalien erilaisuuksien vuoksi tulee yhteensopivuus aina testata. Alkydihartseihin perustuvien maalien käyttö voi hidastaa massan kuivumista - paras lopputulos saadaan kun maalaus tehdään kuivuneen massan päälle. Täysin kuiva liimamassa voidaan altistaa lyhytaikaisesti korkeammille lämpötiloille esim. pulverimaalauksissa.

### KEMIKAALIEN KESTO

- **Hyvä**  
vettä, alifaattisia liuottimia, öljyjä, rasvaa vastaan, laimennettuja epäorgaanisia happoja ja emäksiä vastaan.
- **Kohtuullinen**  
estereitä, ketonia ja aromaattisia aineita vastaan.
- **Ei kestä**  
väkevöityjä happoja ja kloorattuja hiilivetyjä.

### PARHAIMMILLAAN

- Kun tarvitaan nopeasti kuivuva, helppokäyttöinen ja erittäin vahva liima- ja tiivistysmassa
- Kun tarvitaan saumalle korkeaa mekaanista sekä kemiallista kestävyyttä

### SOVELTUU MYÖS

- Monipuoliseen käyttöön liimauksessa ja tiivistyksessä
- Luonnonkivelle & märkätiloihin (XS3)

### RAJOITUKSET

- Matalahko alkutartunta
- Soveltuu paremmin liimaus- kuin saumauskäyttöön

Jatkuu seuraavalla sivulla...

F

H

3 / 4

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 info@rakennuskemia.com  
HYVINKÄÄ, FINLAND www.rakennuskemia.com

#### COPYRIGHT NOTICE

Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.



WORLD'S TOUGHEST FIX

# WTF® E EXPRESS FLEX

## LIIMA- JA TIIVISTYSMASSA

Päivitetty: 28.02.2022

- Ei soveltu uima-allas käyttöön, eikä lasitukseen

### SERTIFIOINNIT & HUOMIOT

0% Phthalates Solvents

LISTED IN THE DATABASE FOR BUILDING PRODUCTS THAT CAN BE USED IN NORDIC SWAN ECOLABELLED BUILDINGS.



### SUORITUSTASO LUOKITUKSET (TIIVISTYSKÄYTTÖ)

EN 15651-1: F-INT-EXT-CC 12,5E

EN 15651-3: S XS3

EN 15651-4: PW-INT-EXT-CC 12,5E



Lisätietoja: Katso käyttöturvatiedote

F



4 / 4

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 info@rakennuskemia.com  
HYVINKÄÄ, FINLAND www.rakennuskemia.com

#### COPYRIGHT NOTICE

Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.