



TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON PU MAX D4 PUULIIMA
Tuotekoodi: G114 ja G116

Päivitetty:
20.2.2015



OHENNUS

Ei ohenneta

LÄMMÖNKESTÄVYYS

-20 °C - +125 °C

PERUSRAAKA-AINEET

Polyuretaani

KUIVA-AINE PITOISUUS

100 %

TIHEYS

1200 kg/m³

VISKOSITEETTI

4-5 Pa.s (+20 °C)

LEIMAHDUSPISTE

21 °C - 55 °C

KULUTUS

100 - 200 g/m²

TYÖSKENTELYLÄMPÖ- TILA

Min. +5 °C

AVOINAIKA

30 min

TUOTEKOKO

75 g ja 750 ml

OMINAISUUDET

Ruskea, korkealaatuinen, nestemäinen, yksikomponenttinen polyuretaanipuuliima, sisä- ja ulkokäyttöön. Kovettuu kosteuden vaikutuksesta.

Hyvin korkealaatuinen, erittäin vahva, ruskea, nestemäinen, (meri-) vedenkestävyys EN 204 D4 / DIN 68602 B4 mukainen, sisä- ja ulkokäyttöön, säänkestävä, täyttävä, hapon ja kemikaalien kestävä, voidaan maalata, liuotinaineeton. Hyvä pakkasen ja kosteuden kestävyys.

KÄYTTÖALUE

Liimaa useimmat puutyypit (kovat, pehmeät, eksoottiset, maalattu puu), formican, polystyreenivaahdon, PU-vaahdon ja lasivillan huokoisille pinoille. Kiinnittyy myös metalliin, kiveen, betoniin, tiileen, muuriin ja moniin muoveihin. Esim. puuliitokset ja rakenteet, ikkunan- ja ovenkarmit, ovet, veneenrakennus, portaat ja tikkaat. Ei sovellu polyetyleenille, polypropyleenille, teflonille eikä nailonille.

KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely:

On suositeltavaa käyttää käsineitä. Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Toisen liimattavista pinoista on oltava huokoinen. Karhenna ei-huokoiset pinnat.

ASENNUS

Levitä liimaa tasaisesti toiselle liimauspinoista. Liitä osat yhteen 30 minuutin kuluessa. Purista yhteen 4 tunnin ajan (5kg/cm²). Työstölämpötilan on oltava +5°C - 30°C. Puun kosteuspitoisuus saa olla korkeintaan 30 %. Poista tahrat heti asetonilla tai vastaavalla. Sulje pakkaus huolellisesti käytön jälkeen ja varastoi viileässä paikassa suojattuna pakkaselta. Lämpimässä varastossa liima kuivuu ja muodostaa kalvon. Kalvo voidaan poistaa ja liima käyttää edelleen. Sulje pullo huolella esim. puuruuvilla. Jos ilman kosteutta pääsee pakkaukseen, liima kovettuu nopeasti. Myöskin työkohteen suhteellisen kosteuden ollessa korkea ilmassa oleva kosteus saa aikaan liimapurseiden "vaahtoamisen". Ilmiö on haitaton liimapintojen ollessa liimattaessa "vaahdottomia".

SÄILYTYS

Viileässä ja kuivassa paikassa säilytettynä liima säilyy avaamattomassa pakkauksessa n. 18 kuukautta. Tyhjä pakkaus voidaan jättää normaaliin jätehuoltoon.

Huom.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.