



TUOTESELOSTE

Tuotenimi: BISON POLYMAX MS
Tuotekoodi: G161

Päivitetty:
24.2.2015



KOOSTUMUS
MS-polymeeri,
pastamainen

VÄRI
Valkoinen

VENYVYYS
Max. 400 %

LÄMMÖNKESTO
-40 °C - +100 °C

YLITYÖSTETTÄVYYS
15 min. kuluttua/+20 °C

NAHOITTUMISAIKA
n. 15 min. (+20 °C)

KOVETTUMISAIKA
Täysin kovettunut
muutaman vrk kuluttua

MAALATTAVUUS
Voidaan ylimaalata
nahoittumisen jälkeen
(koemaalasta
suositellaan)

TYÖSTÖLÄMPÖTILA
+5 °C - +40 °C

TUOTEKOKO
425 g patruuna

OMINAISUUDET

Korkealaatuinen MS-polymeeripohjainen rakenne- ja tiivisteliima, jossa yhdistyvät rakenneliimojen ja tiivistysaineiden edut. Liimaa, kiinnittää ja tiivistää käytännöllisesti katsoen kaikkia materiaaleja melkein kaikkiin alustoihin myös kosteisiin. Korvaa PU-, silikoni- ja akryylimassat. Täydellinen kiinnitysaine sekä 100-prosenttinen (meri-) vedenpitävä tiivistysaine. Erittäin luja, pysyvästi joustava, UV-suojattu, värinsä pitävä, liuotteeton, homeenkestävä, happovapaa, hajuton ja säänkestävä.

KÄYTTÖALUE

Liimaa: lasia, kiveä, luonnonkiveä, sementtiä, laastia, puuta, lastulevyjä, Trespa-levyjä, laattoja, peilejä, korkkia sekä monia synteettisiä materiaaleja. Kiinnittää: listat, ikkunalaudat, kynnykset, kojelaudat, laatat, eristysmateriaalit, kipsilevyt, kipsikoristeet ja koristereunat. Tiivistää: rakennuksissa saumat, katot, seinät, kattoikkunat ja räystäslaudat ja – kourut sekä saniteettitiloissa saumat ja halkeamat. Täyttää: saumat ja halkeamat ennen maalausta.

Kestää kaikenlaiset säänvaihtelut, UV-valo, voimakkaan teollisuusilmaston, kotitaloudessa puhdistus- ja hoitovälineitä, happoja, liuottimia ja suojoja.

KÄYTTÖOHJE

Pintojen tulee olla pölyttömiä ja rasvattomia. Ei tarvitse primerointia. Levitä Bison Poly Max aina yhdelle puolelle pintaa.

Liimaus ja kiinnitys:

Levitä liima juovina tai täplinä. Purista tai napauta yhteen ja anna kovettua. Käytä tarvittaessa puristimia tai muita kiinnittimiä.

Tiivistys:

Levitä tasaisesti ja silota sauma kymmenen minuutin sisällä kostealla kittiveitsellä ja saippuavedellä. Sauman pitää olla vähintään 5 mm syvä ja 5 mm leveä. Puhdista työvälineet ja poista tahrat heti lakkabensiinillä.

Kuivunut massa voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Ei sovi PE-, PP- ja akryylimuoveille.

SÄILYTYS

Viileässä ja kuivassa paikassa, pakkaselta suojattuna. Säilyy 12 kk avaamattomana, avattuna rajoitettu varastointiaika.