

Tuotenumero: **SUPER VENELAKKA**  
 Tuotekoodi: H24

Päivitetty:  
 9.2.2015



Väritön, 1-komponenttinen, PU-vahvistettu lakka. Kaikkeen lakkaukseen vaativimmissakin kohteissa sisä- ja ulkotiloissa.

### KÄYTTÖALUE

Kaikkeen lakkaukseen vaativimmissakin kohteissa. Täyttää kaikki peittokyvylle, kiillolle ja säänkestolle asetetut vaatimukset ja sopii siten käytettäväksi esim. veneissä, huonekaluissa, puu- ja parkettilatioilla, ovissa, ikkunoissa ja muissa vastaavissa kohteissa.

### OMINAISUUDET

Helppo käyttää, erinomainen juoksevuus, kuivuu nopeasti, mieto haju, antaa naarmu- ja kulutuskestävän lakkapinnan, vedenpitävä, kovettuaan pysyvästi elastinen ja kiiltävä. Kestää hyvin myös tavallisia puhdistusaineita, alkoholia sekä kosteutta ja korostaa puulle ominaista rakennetta.

### KÄYTTÖOHJE

#### Alustan esikäsittely:

Pohjien on oltava kiinteät, puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Pese ja huuhtelee likaiset pinnat. Mahdolliset öljytahrat poistetaan liuottimella.

**Puu:** Puun kosteuspuuolosuhteen tulee olla korkeintaan 15 %. Puupinnalta on poistettava epäpuhtaudet kuten esiin nouseva pihka, samoin pöly, lika, vaha ja hoitoaineet. Mahdolliset särmit pyöristetään ja hiotaan puunsyiden suuntaisesti.

**Aikaisemmin käsitellyt pinnat:** Tiukasti kiinni olevat maalipinnat hiotaan ja pöly poistetaan. Kaikki irtoava maali / lakka on poistettava ja vahingoittuneet kohdat hiotaan aina kiinteään pohjaan saakka.

**Maalausolosuhteet:** Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +4 °C. Maalauksen suoritus: Aineen käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta ja suojakäsineitä ellei ilmanvaihto ole riittävä.

### TYÖJÄRJESTYS

#### Puu:

**Sisällä esikäsittely:** Super Vene-/Parkettilakka ohennettuna 5 % tärpätillä, sitten 2-3 kerrosta Super Vene-/Parkettilakkaa ohentamattomana pintaan kohdistuvan rasituksen mukaan. Muista välihionta lakkausten välillä tartunnan parantamiseksi.

**Ulkona esikäsittely:** puun suoja-aineella, sitten 3-4 kerrosta Super Venelakalla (pintaan kohdistuvan rasituksen mukaan):

#### Työstömenetelmä:

	Ohennus	Koostumus (DIN 4 mm)
Pohjakäsittely	max. 5 %	n. 40 - 60
Viimeistelykäsittely	-	ohentamattomana

### TULENARKEUS

Tulenarkaa, LT-ryhmä 1

### RIITTOISUUS

10 - 12 m<sup>2</sup>/l

### KIILTOASTE

Erittäin kiiltävää (>80 %, 60 °C kulmassa)

### OMINAISPAINO

n. 0,92 kg/l

### TYÖSTÖ

Nukatonta tela, sivellin tai ruisku

### KUIVUMISAIKA (+20 °C & IK 65 %)

Pölykuiva n. 4 h,  
 Kosketuskuiva n. 8 h,  
 päälle-maalattavissa n. 12 h

### VÄRI

Väritön kirkaslakka

### VISKOSITEETTI

70-90 sek./DIN 4/20 °C

### TUOTEKOKO

0,75 l



# TUOTESELOSTE

2

Tuotenumero: SUPER VENELAKKA  
Tuotekoodi: H24

Päivitetty:  
9.2.2015

**VARASTOINTI JA  
KULJETUS**  
Suojattava pakkaselta  
ja kylmyydeltä. Säilytys  
kuivassa ja viileässä.

**TÄRKEÄÄ**  
Pakkaus on suljettava  
tiivisti. Ei saa joutua  
lasten käsiin.  
Huolehdittava  
hyvästä ilmanvaihdosta.  
Vältettävä sumun  
hengittämistä.  
Jos ainetta on nielty,  
hakeuduttava heti  
lääkärin hoitoon ja  
näytettävä tämä  
pakkaus tai etiketti.

Lisätietoja:  
katso voimassaolevasta  
käyttöturvatieotteesta.

**Työvälineiden puhdistus:** Pese työvälineet tärpätillä heti käytön jälkeen.

**Hävitys:** Vain täysin tyhjat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen. Maalinjäänteitä sisältävät astiat on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen.

