



# B1

B1 PALOKIPSIMASSA



Päivitetty: 13.06.2022



## B1 PALOKIPSIMASSA

Tuotekoko	20 L Säkki, josta veden kanssa n. 14 kg valmista massaa
Kuvaus	Veteen sekoitettava vaalea jauhe
Sertifikaatit	CE-merkki ETA 21/0649

## TEKNISET TIEDOT

Laajeneminen	+1 % kuivuessaan
Työaika	n. 30 min
Päästöluokitus	Täyttää EC 1plus rakennusmateriaalien päästöluokituksen
Paloluokitus	EI 20-EI 240(EN1366-3/4)
Ääneneristys	64 dB
Tiheys	n. 900 kg/m3 täysin kuivaneena
Menekki (suhde 2:1)	Noin 3.4 säkkiä per m2 @ 50mm valun syvyys Noin 6.8 säkkiä per m2 @ 100mm valun syvyys
Säilyvyys	Lähes rajaton säilyvyys kuivassa
Varastointi	Kuivassa, suojassa kosteudelta



### HUOM!

Ei soveltu oviin tai liikesaumoihin.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



# B1

## B1 PALOKIPSIMASSA

Päivitetty: 13.06.2022

### KUVAUS

Tytan B1 palokipsimassa on kutistumaton, valettava massa suuriin paloteknisiin läpivienteihin. Tuote sisältää epäorgaanisia komponentteja ja mm. perliittiä. Veden kanssa sekoitettuna yhdisteet muodostavat hyvin lämpöä eristävän palokatkon, jolla estetään tulen ja savun leviäminen levy- ja kivirakenteissa. Tuote säilyttää hyvin rakenteiden ääneneristävyyden. Sopii myös kantaviin rakenteisiin. Kuivunutta massaa on helppo hioa tai porata jatkoläpivientejä varten. Lisäviennit voit tiivistää jälkikäteen Tytan B1 paloakryyllillä.

### KÄYTTÖALUEET JA OMINAISUUKSIA

Palotiivit saumaustyöt, muovi- ja metalliputkien läpiviennit, kaapeleiden läpiviennit ja kaapelihyllyt. Ilmastointiputkien ja hormistojen tiivistykset. Kantaviin läpivienteihin. **Ei sovellu oviin tai liikesaumoihin.** Soveltuu useimmille materiaaleille ilman primerointia, kuten betoni, tiili, Leca-tiili, teräs, muovit. Maksimi aukon koko on valuun 1200 x 2400mm.

Valun minimipaksuudet on annettu tuotteen erillisessä asennusohjeessa (50 - 150mm). Huomioi myös taustamateriaalien tarve ja laatu (kivivilla tms.) ja mahdollinen putkieriste paloluokkien saavuttamiseksi. Valun lopullinen kantavuus saavutetaan 28 päivän jälkeen. Työaika on n. 30min, lisäaineella saadaan työaikaa noin tuntiin saakka kesäolosuhteessa.

### ASENNUSOHJEET

1. Varmista että läpivienti on puhdas, pölytön ja rasvaton. Kostuta pinnat vedellä paremman adheesion varmistamiseksi. **Älä työskentele yli +35 asteessa.**
2. Jos palokatko edellyttää kantavuutta tai kuormitusta, ole yhteydessä valmistajaan.
3. Suojaamattomat metalliputket tulee ruostesuojata, esim. primerilla ennen valamista.
4. Tarvittava valun paksuus ja taustamateriaali on nähtävissä erillisessä kuvitetussa asennusohjeessa.
5. Kipsilevyseinissä valun pinnan tulee olla tasan kipsilevyn ulkopintojen kanssa seinän molemmin puolin.
6. Betoni/muurausrakenteissa valumassan sijainti on vapaasti valittavissa.
7. Ontelolaatta/kotelorakenteisiin asennuksessa 1-puolinen palotiivistys lattiassa alapuolelta ja levyrakenteissa levyn puolelta. Lisää tarvittaessa kivivillalevyllä rakenteen vahvuutta raoissa ja onteloissa tai palotiivistä molemmin puolin.
8. Sekoitusohje: sekoita huolellisesti pienellä kierrosnopeudella suhteessa 2 osaa pulveria, 1 osa vettä. Laita aina ensin vesi astiaan. Massa on heti käyttövalmis.
9. Työaika on n. 30min. Painele lastalla tiiviiksi kaapeleiden ja putkien väliin.
10. Sekoitussuhteen muuttaminen kohtuuden rajoissa on mahdollista omien työskentelytapojen mukaan; voit valmistaa täytevalun suuremmalla vesimäärällä juoksevuuden lisäämiseksi. Asenna massa läpivientiin muurauslastalla tai valukannulla. Pese työvälineet heti vedellä kun lopetat.

