B1

B1 PALOKUITU

Päivitetty: 23.02.2024



B1 PALOKUITU	
Tuotekoot	25*48*600mm yksittäispakattuna pussissa, jossa paikka myymäläpiikille 25*48*600mm irtokappaleina 15 kpl laatikko 7300*610*20mm kela
Kuvaus	Valkoinen, joustava peittomainen materiaali
TEKNISET TIEDOT	
Tiheys	128kg/m³
Yhteensopivuus	Ei reagoi muiden materiaalien kanssa. Ei sisällä asbestia.
Varastointi	Rajaton säilyvyys (säilytä yli + 5 °C:ssa)

KUVAUS

Tytan B1 Palokuitu on joustava erikoismateriaali, jota voidaan käyttää taustamateriaalina Tytan B1-palokatkoratkaisuissa, tai esim. takkaluukkujen ja uunien tiivistämiseen sekä hormiliitoksiin.
B1 Palokuitu on kehitetty käytettäväksi rakennus- ja meriteollisuudessa. Tuote kestää erittäin korkeita lämpötiloja sulamatta. Tyypillinen jatkuva lämpötilanesto kuidulla on + 1200 °C astetta, kun se kivivillalla on noin + 850 °C astetta. Kuitua voidaan käyttää myös teräsrakentamisessa palosuojaverhoiluun tai esim. teräsventtiilien eristämiseen. Kemiallisesti inertti, ei reagoi muiden materiaalien kanssa ja voidaan jättää esim. palokipsimassavalun tai juotosbetonin sisään.

ASENNUSOHJEET

- Kun käytät tuotetta palokatkojen taustamateriaalina, katso Tytan B1 detailkuvista kuinka palokuitu asennetaan paloluokkaa vastaamaan.
- Jos paloluokitus edellyttää palokuidun käyttöä, materiaalia ei voida korvata esim. kivivillalla ilman paloluokituksen alentumista. Asennusmanuaaliin saat oikeudet osallistumalla Tytan B1-palokatkokoulutukseen.
- Palokuidusta voidaan helposti irrottaa ohuita kerroksia esim. takkaluukkujen tiivistämiseen ja tuotetta voidaan leikata tavallisilla saksilla.
- B1 Palokuidun mitat ovat rullassa 610mm × 7300mm × 20mm ja irtotavarana 15 kpl laatikoissa 25mm (paksuus) × 48mm(leveys) × 600mm(pituus) sekä yksittäispakattu pussi 25mm × 48mm × 600mm.

RAKENNUSKEMIA
Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
info@rakennuskemia.fi
www.rakennuskemia.fi
Puh. 019 - 457 4400