GALLOP FIX

Päivitetty: 5.03.2024

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE



GALLOP FIX	
Koko	290ml
Kuvaus	Elastinen hybridiliimamassa
Väri	Valkoinen
TEKNISET TIEDOT	
Nahoittuminen	n. 5min
Soveltuu	Sisä- ja ulkokäyttöön
Käyttölämpötila	+5˚C ... +30 ˚C
Shore A kovuus	65 - 75
E-modulus (ISO 37)	3,2 N/mm²
Kuivuminen	2 - 3mm / 24h
Lämmönsieto (kuivumisen jälkeen)	-30C ... +90 ˚C
Tiheys	1,51 g/l
Leikkauslujuus	3,92 N/mm²
Säilyvyys	Valmistuksesta 12 kuukautta avaamattomana +5...+25 ˚C:ssa

KUVAUS

Tytan Gallop on erittäin nopea ja vahva pastamainen, 1-komponenttinen hybridiasennusliima yleiskäyttöön sisällä ja ulkona. Tuote kuivaa ilman kosteuden vaikutuksesta. Ei sisällä liuottimia, isosyanaattia tai vettä.

KÄYTTÖALUEET JA OMINAISUUKSIA

Tytan Gallopia suositellaan monipuolisesti asennustöihin, esim. WC-pönttöjen kiinnitys. Liimaa mm. betonia, puuta, posliinia, kipsiä, tiiltä, lasia, korkkia, useimpia muoveja, laminaattia, kiveä, peiliä ja lastulevyä. Korkea alku- ja loppulujuus sekä nopea alkutartunta. Ei liimaa PE/PP tai Teflon-muoveja. Vältä altistusta vedelle, kunnes tuote on täysin kuivunut. Voidaan levittää kosteille, mutta ei märille pinnoille.

ASENNUSOHJEITA

Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä

1. Liimattavat pinnat tulee olla kuivia ja puhtaita liimausta heikentävistä aineista kuten rasvasta. Puhdista pinnat tarvittaessa asetonilla tai etanolilla (lasipinnat, metallit) tai pesuaineella (synteettiset ja muovipinnat)
2. Katkaise muovisuuttimen nokka oikeaan halkaisijaan kohteen mukaan ja kiinnitä patruunan kierteisiin.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

Päivitetty: 5.03.2024

3. Levitä tuote puristimella täplinä tai raitoina. Liimauksessa levitä tuotetta toiselle liimattavista pinnoista. Isoille pinnoille voidaan tehdä aaltomaista raitaa liimaavuuden tehostamiseksi. Liiman kerrospaksuus suositus max. 0,5 mm.
4. Yhdistä liimattavat pinnat ja paina niitä tasaisesti ja voimakkaasti (käytä puristimia)
5. Kappaleita voidaan asetella max. 5 minuutin ajan niiden liittämisestä, mutta kappaleita ei tule enää irroittaa toisistaan.
6. Kappaleita ei tule liimata 100 %:sti pinta-alaltaan (esim. levyt) koska tällöin tuote ei saa keskelle kappaleita tarvittavaa ilmankosteutta kuivumiseensa.
7. Liimattaessa ei-huokoisia kappaleita, kuivumisaika on pidempi.
8. Raskaita kappaleita liimatessa, ja riippuen materiaaleista, käytä mekaanisia tukia vähintään 24 tunnin ajan.

PUHDISTUS

Kuivumaton tuote voidaan puhdistaa rätillä hankaamalla (esim. RK Solution Wipes) tai lakkabensiiniin kostetulla rievulla. Kuivunut tuote vain mekaanisesti. Älä puhdista käsiäsi liuottimilla.
Liimauskokeita suositellaan ennen varsinaisten kappaleiden liimaamista. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi pinnoilla, jotka ovat jatkuvasti märkiä.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400