



DRY WALL ACRYLIC - AKRYYLI

Päivitetty: 16.04.2018



DRY WALL ACRYLIC - AKRYYLI

Koko	310 ml
Yhteensopivia materiaaleja	Kipsilevyt, kevytbetoni, betoni, styroksi EPS, puukuitulevyt, puu, kova PVC, polykarbonaatti, tiili, lakattu puu, polystyreeni
Väri	Valkoinen

TEKNISET TIEDOT

Käyttö	Sisäkäyttöön
Käyttölämpötila	+5 °C ... +40 °C (patruuna sekä pinta)
Elastisuus	± 12,5 %
Kuivumisaika mm / 24 h	0,5-1,0 mm/ +23 °C:ssa, ilman kosteus 50 % RH
Shore A Kovuus	42 ± 2
Lämmönkesto kuivuneena	-20 °C ... +80 °C
Riittoisuus	noin 12 juoksumetriä 5mmx5mm saumaan
Pinta-kuiva	10-15 min
Tiheys	1,54 ±0,02 g/ml
Nahkoittuminen	25-40 min
Puhdistus	Puhdista tuoreena vedellä, tai vedellä ja saippualla. Kuivuttuaan puhdista työkalut mekaanisesti ja kädet vedellä ja saippualla. Älä puhdista käsiä liuottimilla.
Säilyvyys	24kk.
Varastointi	Paras säilyvyys lämpötilan ollessa +5 °C ... +25 °C



HUOMI!

- Ei tartuntaa: PE tai PP muovit
- Ei sovellu: kuparille, arat teräspinnat, bitumi, kumi
- Ei sovellu: luonnonkivelle (graniitti, marmori, hiekkakivi)
- Ei sovellu vedenalaiseen käyttöön tai akvaarioihin tai terraarioihin
- Ei rakenteelliseen lasitukseen
- Ei kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



DRY WALL ACRYLIC - AKRYYLI

Päivitetty: 16.04.2018

KÄYTTÖTURVALLISUUSLAUSEKKEET

Säilytä lasten ulottumattomissa.

EUH208 Sisältää 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Sisältää biosidivalmisteita: 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1)

TYYPILLISET KÄYTTÖKOhteet

- ☒ Kipsilevyjen välinen sauma
- ☒ Aukkojen, kolhujen täyttö ennen maalausta
- ☒ PU-vaahdon suojaus UV-valolta
- ☒ Erilaisten rakenteiden viimeistelysauma, esim. ikkunankarmi-seinärakenne

YLEINEN KÄYTTÖ

VALMISTELU

Työstöpinnan tulee olla puhdas, eikä sillä saa olla rasvaa, jäätä tai vanhaa tiivistemassaa. Käytä maalarinteippiä pintojen suojaamiseen. Akryylimassa ei vaadi primeria useimmille pinnoille, mutta primerointia suositellaan kuitenkin imeville pinnoille. Tee primeri-seos sekoittamalla akryyliä ja vettä suhteessa 1:2 ja primeroi pinnat seoksella kevyesti.

ASENTAMINEN

1. Patruuna tulee saattaa huoneenlämpöön ennen käyttöä
2. Katkaise patruunan kierreosan yläpinta. Kiinnitä suutin ja leikkaa se 45 asteen kulmaan ja niin että sen läpimitta vastaa sauman leveyttä.
3. Purista massaa mekaanisella puristimella
4. Pintojen kevyt kostutus vedellä parantaa tartuntaa.
5. Viimeistele sauma heti märällä lastalla ja poista mahdollinen maalarinteippi
6. Anna sauman kuivaa täydellisesti ennen hiontaa tai päällemaalausta.
7. Tee koemaalaus ennen kaikkien saumojen maalausta, erityisesti liuotinhenteisen maalin kohdalla
8. Ei sovellu luonnonkivelle (graniitti, marmori, hiekkakivi)
9. Ei sovellu vedenalaiseen käyttöön tai akvaarioihin tai terraarioihin
10. Ei rakenteelliseen lasitukseen
11. Ei kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

PUHDISTUS

Puhdista tuoreena vedellä, tai vedellä ja saippualla. Kuivuttuaan puhdista työkalut mekaanisesti ja kädet vedellä ja saippualla. Suojaa tuore akryylisauma sateelta tai vedeltä vähintään 6 tunnin ajan. Älä puhdista käsiä liuottimilla.