

Päivitetty: 14.06.2021



EVOMER BITUMIPOHJUSTE

Tuotekoot	9kg ja 18kg
Väri	Musta-ruskea ja kuivuttuaan musta
Kuvaus	Käyttövalmis bitumipolymeeri pohjustusaine parantamaan huokoisten alustojen tartuntaa ennen kattojen pinnoitusta, bitumikermin asentamista tai kattohuopalaattojen asentamista.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	0,9 – 1,1 g/ml.
Kuiva-ainepitoisuus	48-52 %.
Kuivumisaika	10-25 min. Kuivumisaikaan vaikuttaa lämpötila ja ilmankosteus.
Riittoisuus	n. 0,15 kg / m ² 60 m ² / 9 kg pakkauksesta 120 m ² / 18 kg pakkauksesta
Lämpötilankesto kuivaneena	-20°C ... +90°C
Käyttölämpötila	+5°C ... +35°C.
Säilyvyys	Avaamattomassa pakkauksessa +5°C ... +30°C lämpötilassa, 15 kuukautta valmistuspäivästä.
Varastointi	Suljettu pakkaus kuivassa ja suojassa pakkaselta

Jatkuu seuraavalla sivulla...



Evomer Bitumipohjuste

Päivitetty: 14.06.2021



- **Tuotetta ei pidä käyttää kuparipinnoille, koska se värjää niitä.**
- **Tuoreet käsitellyt pinnat pitää suojata sateelta tai pakkaselta ennen kuivumista.**

OMINAISUUDET

- Käyttövalmis pohjustusaine
- Liuotinaineeton bitumipolymeeri
- Nopeasti kuivuva
- Sateenkestävä 20 minuutissa
- Soveltuu bitumi- ja mineraalimateriaaleille
- Ei vahingoita polystyreenia
- Kuivuu nopeasti

SOVELTUVUUS

Tytan Evomer Bitumipohjuste soveltuu tartunta-aineena moniin materiaaleihin, kuten kattokuva ja bitumikermit, tiili, betoni, rakennuslevyt, OBS-levyt, alumiini, ruostumaton teräs, galvanoitu metalli, polystyreeni eristelevyt (EPS ja XPS)

KÄYTTÖOHJE

Ennen käyttöä lue käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖ

Puhdista pinnat. Pinnoilla ei osaa olla rasvaa, öljyä tai ruostetta. Pinnat tulee olla suorat ja rakenteellisesti ehjät, poista irtonaiset ainesosat. Pinnat voivat olla kosteita tuotetta käytettäessä, mutta niillä ei saa olla seisovaa vettä. Pohjustetta ei voida käyttää pakkasessa tai sateessa.

Soveltuu käytettäväksi pohjusteena ennen Tytan Evomer Kattopinnoitetta.

Sekoita tuote ennen käyttöä. Huokoisilla alustoilla voidaan pohjustetta ohentaa 1:1 ja erittäin huukoisilla alustoilla 1:2 vedellä.

Tuotetta voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskulla. Ruiskutukseen ohjeet: suutin 519, virtaus 2.3 L/min, paine 150 bar.

Puhdista työvälineet vedellä, kuivuttuaan liuottimella, kuten mineraalitärpätillä. Puhdista kuivumaton tuote käsistä vedellä ja saippualla tai paperipyyhkeellä. Kuivunut tuote käsistä voidaan puhdistaa limoneniä sisältävällä puhdistusaineella.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



Evomer Bitumipohjuste

Päivitetty: 14.06.2021

RAJOITUKSET

- Tuotetta ei pidä käyttää kuparipinnoille, koska se värjää niitä.
- Tuoreet käsitellyt pinnat pitää suojata sateelta tai pakkaselta ennen kuivumista.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄ JA ERÄNUMERO PAKKAUKSESSA.

Kaikki annetut arvot perustuvat laboratoriokokeisiin, jotka ovat valmistajan sisäisten standardien mukaisia, ja riippuvat suuresti tuotteen käytön olosuhteista (esim. ympäristön lämpötila, pinnan lämpötila, käytetyt työvälineet ja tuotetta käyttävän ihmisen taidot).

F

3 / 3

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS