EVOMER FAST DRYING PRIMER

Päivitetty: 11.03.2024

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE



EVOMER FAST DRYING PRIMER	
Tuotekoot	9kg
Väri	Musta-ruskea ja kuivuttuaan musta
Kuvaus	Käyttövalmis bitumipolymeeri pohjustus-aine parantamaan huokoisten alustojen tartuntaa ennen kattojen pinnoitusta, bitumikermin asentamista tai kattohuo-palaattojen asentamista.
TEKNISET TIEDOT	
Tiheys	0,9 – 1,1 g/ml.
Kuiva-ainepitoisuus	48-52 %.
Kuivumisaika	10-25 min. Kuivumisaikaan vaikuttaa lämpötila ja ilmankosteus.
Riittoisuus	n. 0,15 kg / m² 60 m² / 9 kg pakkauksesta
Lämpötilankesto kuivaneena	-20°C ... +90°C
Käyttölämpötila	+5°C ... +35°C.
Säilyvyys	Avaamattomassa pakkauksessa +5°C ... +30°C lämpötilassa, 15 kuukautta valmis-tuspäivästä.
Varastointi	Suljettu pakkaus kuivassa ja suojassa pakkaselta

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

TYTAN® PROFESSIONAL EVOMER FAST DRYING PRIMER

Päivitetty: 11.03.2024

- **Tuotetta ei pidä käyttää kuparipinnoille, koska se värjää niitä.**
- **Tuoreet käsitellyt pinnat pitää suojata sateelta tai pakkaselta ennen kuivumista.**

OMINAISUUDET

- ☑ Käyttövalmis pohjustusaine
- ☑ Liuotinaineeton bitumipolymeeri
- ☑ Nopeasti kuivuva
- ☑ Sateenkestävä 20 minuutissa
- ☑ Soveltuu bitumi- ja mineraalimateriaaleille
- ☑ Ei vahingoita polystyreenia
- ☑ Kuivuu nopeasti

SOVELTUVUUS

Tytan Evomer Bitumipohjuste soveltuu tartunta-aineena moniin materiaaleihin, kuten kattohuopa ja bitumikermit, tiili, betoni, rakennuslevyt, OBS-levyt, alumiini, ruostumaton teräs, galvanoitu metalli, polystyreeni eristelevyt (EPS ja XPS)

KÄYTTÖOHJE

Ennen käyttöä lue käyttöturvallisuustiedote.

KÄYTTÖ

Puhdista pinnat. Pinnoilla ei osaa olla rasvaa, öljyä tai ruostetta. Pinnat tulee olla suorat ja rakenteellisesti ehjät, poista irtonaiset ainesosat. Pinnat voivat olla kosteita tuotetta käytettäessä, mutta niillä ei saa olla seisovaa vettä. Pohjustetta ei voida käyttää pakkasessa tai sateessa.

Soveltuu käytettäväksi pohjusteena ennen Tytan Evomer Kattopinnoitetta.

Sekoita tuote ennen käyttöä. Huokoisilla alustoilla voidaan pohjustetta ohentaa 1:1 ja erittäin huokoisilla alustoilla 1:2 vedellä.

Tuotetta voidaan levittää harjalla, telalla tai ruiskulla. Ruiskutukseen ohjeet: suutin 519, virtaus 2.3 L/min, paine 150 bar.

Puhdista työvälineet vedellä, kuivuttuaan liuottimella, kuten mineraalitärpätillä. Puhdista kuivumaton tuote käsistä vedellä ja saippualla tai paperipyyhkeellä. Kuivunut tuote käsistä voidan puhdistaa limoneeniä sisältävällä puhdistusaineella.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

EVOMER FAST DRYING PRIMER

Päivitetty: 11.03.2024

RAJOITUKSET

- Tuotetta ei pidä käyttää kuparipinnoille, koska se värjää niitä.
- Tuoreet käsitellyt pinnat pitää suojata sateelta tai pakkaselta ennen kuivumista.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄ JA ERÄNUMERO PAKKAUKSESSA.

Kaikki annetut arvot perustuvat laboratoriokokeisiin, jotka ovat valmistajan sisäisten standardien mukaisia, ja riippuvat suuresti tuotteen käytön olosuhteista (esim. ympäristön lämpötila, pinnan lämpötila, käytetyt työvälineet ja tuotetta käyttävän ihmisen taidot).

RAKENNUSKEMIA
Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND
info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400