EVOMER FAST DRYING PRIMER

Uppdaterad: 11.03.2024

SV

TEKNISK DATABLAD

TDS



EVOMER FAST DRYING PRIMER	
Förpackningsstorlek	9kg
Färg	Svartbrun och svart efter torkning
Produktbeskrivning	Användningsklar bituminös polymerprimer för att förbättra vidhäftningen av porösa underlag före beläggning av tak, montering av bitumenmembran eller montering av takpapp plattor.
TEKNISKA DATA	
Densitet	0,9 – 1,1 g/ml.
Innehåll av torrsubstans	48-52 %.
Torktid	10-25 min. Torktiden påverkas av temperatur och luftfuktighet.
Dryghet	Ca 0,15 kg / m² 60 m² / från 9 kg förpackningen
Temperaturbeständighet efter torkning	-20°C ... +90°C
Driftstemperatur	+5°C ... +35°C.
Hållbarhet	I oöppnad förpackning vid en temperatur på +5°C ... +30°C, 15 månader från tillverkningsdatum.
Förvaring	Förseglad förpackning på en torr plats och skyddad från frost

Fortsätter på nästa sida...

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

EVOMER FAST DRYING PRIMER

Uppdaterad: 11.03.2024

SV

2 / 3

TEKNISK DATABLAD

TDS

- **Produkten ska inte användas på kopparytor eftersom den fläckar dem.**
- **Färska, behandlade ytor ska skyddas från regn eller frost innan de torkat.**

EGENSKAPER

- ☑ Användningsklar primer
- ☑ Lösningsmedelsfri bituminös polymer
- ☑ Snabbtorkande
- ☑ Regntätt på 20 minuter
- ☑ Lämplig för bituminösa och mineraliska material
- ☑ Skadar inte polystyren
- ☑ Torkar snabbt

LÄMPLIGHET

Tytan Evomer Bituminös primer passar som lim för många material, såsom takpapp och bitumenmembraner, tegel, betong, byggskivor, OBS-skivor, aluminium, rostfritt stål, galvaniserad metall, polystyrenisoleringsskivor (EPS och XPS).

BRUKSANVISNING

Läs säkerhetsdatabladet före användning.

ANVÄNDNING

Rengör ytorna. Ytorna får inte ha fett, olja eller rost. Ytorna ska vara raka och byggnadstekniskt intakta, ta bort lösa material. Ytorna kan vara fuktiga när produkten används, men de får inte ha stående vatten. Primern kan inte användas i frost eller regn.

Lämplig för användning som primer innan Tytan Evomer Takbeläggning.

Blanda produkten före användning. På porösa underlag kan primern förtunnas med vatten 1:1 och på mycket porösa underlag 1:2.

Produkten kan appliceras med borste, rulle eller spruta. Anvisningar för sprutning: munstycke 519, flöde 2.3 L/min, tryck 150 bar.

Rengör verktygen med vatten, och när de torkat med lösningsmedel, såsom mineralterpentin. Rengör otorrt produkt från händerna med vatten och tvål eller med pappershandduk. Torkad produkt från händerna kan rengöras med en rengöringsmedel som innehåller limonen.

Fortsätter på nästa sida...

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

Uppdaterad: 11.03.2024

BEGRÄNSNINGAR

- Produkten bör inte användas på kopparytor eftersom den fläckar dem.
- Färska, behandlade ytor ska skyddas från regn eller frost innan de torkat.

UTGÅNGSDATUM OCH BATCH-NUMMER PÅ FÖRPACKNINGEN.

Alla angivna värden baseras på laboratorietester som överensstämmer med tillverkarens interna standarder och beror i hög grad på produktanvändningens förhållanden (t.ex. omgivningstemperatur, ytemperatur, använda verktyg och färdigheter hos personen som använder produkten).

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400