



EVOMER FAST DRYING PRIMER

Uppdaterad: 11.03.2024

SV



1 / 3



EVOMER FAST DRYING PRIMER

Förpackningsstorlek	9kg
Färg	Svartbrun och svart efter torkning
Produktbeskrivning	Användningsklar bituminös polymerprimer för att förbättra vidhäftningen av porösa underlag före beläggning av tak, montering av bitumenmembran eller montering av takpapp plattor.

TEKNISKA DATA

Densitet	0,9 – 1,1 g/ml.
Innehåll av torrs substans	48-52 %.
Torktid	10-25 min. Torktiden påverkas av temperatur och luftfuktighet.
Dryghet	Ca 0,15 kg / m ² 60 m ² / från 9 kg förpackningen
Temperaturbeständighet efter torkning	-20°C ... +90°C
Driftstemperatur	+5°C ... +35°C.
Hållbarhet	I öppnad förpackning vid en temperatur på +5°C ... +30°C, 15 månader från tillverkningsdatum.
Förvaring	Förseglad förpackning på en torr plats och skyddad från frost

Fortsätter på nästa sida...



EVOMER FAST DRYING PRIMER

Uppdaterad: 11.03.2024



- **Produkten ska inte användas på kopparytor eftersom den fläckar dem.**
- **Färska, behandlade ytor ska skyddas från regn eller frost innan de torkat.**

EGENSKAPER

- Användningsklar primer
- Lösningsmedelsfri bituminös polymer
- Snabbtorkande
- Regntätt på 20 minuter
- Lämplig för bituminösa och mineraliska material
- Skadar inte polystyren
- Torkar snabbt

LÄMPLIGHET

Tytan Evomer Bituminös primer passar som lim för många material, såsom takpapp och bitumenmembraner, tegel, betong, byggskivor, OBS-skivor, aluminium, rostfritt stål, galvaniserad metall, polystyrenisoleringskivor (EPS och XPS).

BRUKSANVISNING

Läs säkerhetsdatabladet före användning.

ANVÄNDNING

Rengör ytorna. Ytorna får inte ha fett, olja eller rost. Ytorna ska vara raka och byggnadstekniskt intakta, ta bort lösa material. Ytorna kan vara fuktiga när produkten används, men de får inte ha stående vatten. Primern kan inte användas i frost eller regn.

Lämplig för användning som primer innan Tytan Evomer Takbeläggning.

Blanda produkten före användning. På porösa underlag kan primern förtunnas med vatten 1:1 och på mycket porösa underlag 1:2.

Produkten kan appliceras med borste, rulle eller spruta. Anvisningar för sprutning: munstycke 519, flöde 2.3 L/min, tryck 150 bar.

Rengör verktygen med vatten, och när de torkat med Lösningsmedel, såsom mineralterpentin. Rengör otorr produkt från händerna med vatten och tvål eller med pappershandduk. Torkad produkt från händerna kan rengöras med en rengöringsmedel som innehåller limonen.

Fortsätter på nästa sida...



EVOMER FAST DRYING PRIMER

Uppdaterad: 11.03.2024

BEGRÄNSNINGAR

- Produkten bör inte användas på kopparytor eftersom den fläckar dem.
- Färska, behandlade ytor ska skyddas från regn eller frost innan de torkat.

UTGÅNGSDATUM OCH BATCH-NUMMER PÅ FÖRPACKNINGEN.

Alla angivna värden baseras på laboratorietester som överensstämmer med tillverkarens interna standarder och beror i hög grad på produktanvändningens förhållanden (t.ex. omgivningstemperatur, ytemperatur, använda verktyg och färdigheter hos personen som använder produkten).

SV



3 / 3

TEKNISK DATABLAD

TDS