

Uppdaterad: 27.08.2025

SV



1 / 3

TEKNISK DATABLAD



FLEXI GUM

Förpackningsstorlek	400ml
Färg	Svart
Produktbeskrivning	En snabb, lätthanterlig och elastisk tätande spray för läckor och sprickor på yttertak, regnvattensystem och de flesta byggmaterial

TEKNISKA DATA

Bas	Syntetiskt gummi
Drivgas	Propan/butan
Användningstemperatur	+10 °C +35 °C
Burkens temperatur	+5 °C +35 °C
Temperaturbeständighet	-40 °C +50 °C
Klibbfri	20-30 min (+20 °C, relativ luftfuktighet 50 %)
Helt härdad	Ca. 72 timmar (+20 °C, relativ luftfuktighet 50 %)
Åtgång	0,7-0,8 m ² / 400 ml
Hållbarhet	10 år från tillverkningsdatum
Förvaring	Förvaras torrt, väl ventilerat, vid +5 °C +35 °C, skyddat från solljus.



TRYCKFÖRPACKNING

Transportera eller förvara aldrig produkten i personbilens kupé. Förvaras skyddad från solljus. Explosionsrisk vid temperaturer över +50 °C.

Fortsätter på nästa sida...

TDS



FLEXI GUM

Uppdaterad: 27.08.2025

SV



2 / 3

TEKNISK DATABLAD

TDS

PRODUKTEGENSKAPER

Flexi GUM är lämplig för de flesta byggmaterialytor, såsom metall, galvaniserat stål, aluminium, PVC, betong, tegel, bitumen, asfalt, vinyl och glasfiber. Flexi GUM är en svart flytande gummi i aerosolform. Det bildar ett skyddande, UV-beständigt, ogenomträngligt lager som förhindrar att fukt och korrosion tränger in.

Obs: Om du applicerar produkten på korroderad metall förvärras korrosionen. Spår av korrosion, som rost, måste avlägsnas först.

Läs säkerhetsanvisningarna i slutet av det tekniska databladet och säkerhetsdatabladet före användning av produkten.

FÖRDELAR

- Lätt och snabb att applicera
- Tillförlitligt skydd mot fukt och korrosion
- Tätar ytor såsom metall, aluminium, galvaniserad metall, PVC, betong och bitumenmaterial
- Torkar snabbt
- Rinner inte
- Kan övermålas med vatten-, latex- eller oljebaserade färger

BRUKSANVISNING

Avlägsna allt damm, smuts, fett- och oljefläckar, salt samt kemiska föroreningar med rengöringsmedel eller andra lämpliga rengöringsmetoder. Skölj med rent vatten och torka ytan torr. Använd vid behov en hård borste eller sandpapper för att ta bort kvarvarande gammal färg och rost. Applicera produkten på en helt torr yta.

Använd utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd endast i torrt väder, på en plats skyddad från vind. Skaka burken kraftigt i minst 1 minut efter blandningskulan har börjat röra sig. Det rekommenderas att göra ett provsprut före användning.

Spraya vid +10 °C +35 °C och under 85 % relativ luftfuktighet för att produkten ska torka korrekt. Applicera inte på ytor med en temperatur över +90 °C. Applicera i lager med korta drag, håll sprutavståndet 15–30 cm från ytan. Efter 15–30 minuter rekommenderas att applicera ett andra lager för bästa resultat.

Obs. Det första lagret bör appliceras tunnare och det följande tjockare. Förekomsten av bubblor och skum är normalt och försvinner när ytan torkar.

Om ventilen täpps till, vrid och ta av munstycket och rengör det med lösningsmedel, till exempel lack-nafta.

Fortsätter på nästa sida...



FLEXI GUM

SV



3 / 3

TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 27.08.2025

Efter användning, vänd burken upp och ner och tryck på munstycket för att rengöra ventilen.

Obs. Punktera eller bränn inte förpackningen, inte ens när den är tom.