



AQUA PROOF - PAIKKAUSMASSA

Päivitetty: 15.01.2018



AQUA PROOF - PAIKKAUSMASSA

Pakkauskoot	1 kg
Väri	Tumman Harmaa
Kuvaus	Pastamainen, elastinen, harmaa luonnonkumi vahvistettuna Dralon – kuidulla.
TEKNISET TIEDOT	
Elastisuus	500%
Tiheys	+/- 1.05 kg/litra
Työstölämpötila	-5 °C ... +40 °C
Lämmönkesto	-30 °C ... +100 °C
Kuivumisaika	Noin 2-3 mm / 24 h
Riittoisuus	1 - 2 l/m ²
Maalattavuus	Voidaan käsitellä akryylilakoilla
Säilyvyys	Huoneen lämmössä vähintään 12kk
Varastointi	Pakkasenkestävä, ei saa ylittää +60 °C

OMINAISUUDET

Monipuoliset käyttömahdollisuudet. Voidaan käyttää kaikissa sääoloissa, myös sateessa ja lumisateessa. Tarttuu useimpiin pintoihin, kuiviin ja märkiin (tuotteen on päästävä kuivamaan lopullisen tiiviyden saavuttamiseksi). Tarttuu ilman primeriä, tiivistää heti ja helppo työstää. Täyttää usean mm halkeamat ja kolot. Erittäin elastinen (kestää rakenteiden liikkumisen 1 cm asti ilman halkeamia). Täysin säänkestävä. Ei kestä liuotainaineita.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



AQUA PROOF - PAIKKAUSMASSA

Päivitetty: 15.01.2018

KÄYTTÖALUE

Aquaproof Repair paikkausmassa tarttuu lähes kaikille talojen, kesäasuntojen, hallien, parvekkeiden, kasvihuoneiden, veneiden ja asuntovaunujen sisä- ja ulkopinnoille, esim. alumiini, sinkki, lyijy, lasi, kivi, asfaltti, asbestisementtiaaltolevyt, kattuhuopa, kova-PVC, kattilat, laatat ja puu. Soveltuu myös kattoikkunoihin, räystäisiin, hormiliitoksiin, peltikatteeseen ja moniin vastaaviin vuotokohtiin. Ei sovellu polystyreenille (Styrox).

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ:

Poista lika ja irtonaiset osat. Aquaproof Repair on käyttövalmis. Levitä paksu kerros tuotetta harjalla tai kumilastalla suorakaiteen muotoisesti halkeamaan. Erittäin vaikeissa tapauksissa uusi käsittely usean päivän kuluttua. Huokoisilla pinnoilla (esim. kaasubetoni) on syytä käyttää pohjustusprimeriä. Työvälineet puhdistetaan tinnerillä.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS