PAINT ON WET - AKRYL

Uppdaterad : 24.10.2022

SV

TEKNISK DATABLAD



CE
Rakennuskemia Oy
RK02147 / 1213
EN 15651-1: F-INT

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

PAINT ON WET - AKRYL	
Förpackningsstorlek	310 ml
Färg	Vit
TEKNISKA DATA	
Råmaterialbas	Akryldispersion
Tillstånd	Pastaliknande
Elasticitet	<7,5 %
100 % modul	0,5 MPa (N/mm2)
Specifik vikt	0,72 g/cm³
Töjning vid brott	132 % (ISO 7390)
Rinning	< 1 mm (ISO 7390)
Hårdhet	33 Shore A
Draghållfasthet	0,5 MPa (N/mm2)
Skinnbildning	circa 2 minuter
Arbetstemperatur	+5°C....+40°C
Frostbeständighet (under transport)	upp till -15°C
Temperaturbestän-dighet	-20°C....+75°C (efter torkning)
Rengöring av verktyg	Vatten eller tvållösning
Utsläppsklass för bygg-material	EC-1 PLUS
Täckningsgrad	Fogbredd * fogdjup = ml/m
Hållbarhet	I oöppnad originalförpackning vid temper-aturer mellan +5°C och +25°C, 12 månader från tillverkningsdatum. Förvaras på en torr plats.

EGENSKAPER

Högklassig akrylmassa som kan målas omedelbart efter spridning och bearbetning.
För fogning och fyllning av skarvar, fogar, hål och sprickor inomhus.

Fortsätter på nästa sida...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

PAINT ON WET - AKRYL

SV

TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad : 24.10.2022

FÖRDELAR

- ☑ Kan målas över omedelbart efter bearbetning
- ☑ Förändrar inte färgens ton
- ☑ Orsakar inte sprickor i den målade ytan
- ☑ Nästan luktfri
- ☑ Lätt att sprida ut med en patronspruta
- ☑ Färska fläckar är lätta att rengöra. Orsakar ingen korrosion på metallytor

BRUKSANVISNING

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För finbearbetning av fogar mellan inre konstruktioner, som sammanfogningar av vägg och tak, golvsocklar, fönster- och dörrsmygar eller finbearbetning av motsvarande konstruktioner som görs före målning, som trä-, byggnadsskiva-, betong-, spackel- och putsytor. Skruv- och spikhål, fyllning av sprickor i väggar och tak, bl.a. på trä-, puts-, gips-, tegel- och betongytor.

ANVÄNDNING

Ytorna ska vara fasta, renar och dammfria. Vid behov grunderas porer med en blandning av akryl och vatten (1/3 akryl och 2/3 vatten) som man låter torka helt. De vanligaste byggmaterialen som betong, tegel, aluminium och målat trä kräver inte förbehandling

Fogens djup ska vara i rätt förhållande till bredden. Den allmänna regeln för fogen är bredden och djupet i relation 1:1 ända till 10 mm. Fogens minimibredd är 5 mm. Djupet på en fog på över 10 mm ska dimensioneras enligt följande: fogens bredd divideras med tre och adderas med 6 mm. Så här säkerställer man rätt fogningsstruktur och en lyckad fogning. Undvik alltid den s.k. fästningen på tre ytor och använd vid behov ett bottenband.

Skär patronens spets i 60 graders vinkel, placera patronen i sprutan. Efter detta dosera massan i 60 graders vinkel på objektet och släta ut fogen med ett finger som doppats i vatten eller med en fogskrapa. Överflödig massa avlägsnas t.ex. med fogskrapa. Torkade massafläckar kan avlägsnas mekaniskt. Påmålning rekommenderas för alla akryler.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400