

Päivitetty: 10.06.2021



WOOD & HOBBY GLUE D3

Tuotekoot	200ml ,750ml
Väri	Valkoinen, kuivuttuaan väritön
Kuvaus	Vesiohenteinen yleis-, puu- ja askarteluliima sisä- ja ulkokäyttöön. Kuivuttuaan läpinäkyvä.

TEKNISET TIEDOT

Pohja	Polyvinyyliasettaattinen vesidispersio
Käyttölämpötila	+8°C ... +30°C
Avoin aika	≤ 10 min
Täysin kuiva	24 h
pH-arvo	2,5 - 3,5
Puun kosteus liimattaessa	<8-12 %
Säilytys	Tuote säilyy vähintään 12 kuukautta valmistuspäivästä kun sitä säilytetään avaamattomissa, alkuperäisissä pakkauksissa +5 ° C ... +30 ° C:n lämpötilassa kuivassa paikassa, joka on suojattu pakkaselta ja liialliselta kuumuudelta.

KÄYTTÖ

Liimaa kaikenlaista puuta, paperia, pahvia, kartonkia, vaneria, kangasta ja tarttuu kaikkiin yleisimpiin käsityömateriaaleihin.

EDUT

- Kosteudenkestävä liitos sekä hyvä lämmön- ja vedenkestävyys (luokan D3 PN-EN 204 -standardin mukaan)
- Kestävä liitos
- Saavuttaa lopullisen vahvuuden nopeasti
- Neutraali tuoksu
- Liuotinvapaa

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 10.06.2021

KÄYTTÖOHJE

Lue turvallisuusohje käyttöturvallisuustiedotteesta ennen käyttöä

PINNAN VALMISTELU

- Liimattavien elementtien tulee olla hyvin soviteltuja, puhtaita ja rasvattomia

KÄYTTÖ

- Levitä liima yhdelle liimattavalle pinnalle käyttäen telaa tai sivellintä
- Kovaa puuta käytettäessä suositellaan liiman levittämistä molemmille liimattaville pinnoille
- Liitä pinnat yhteen. Puuta liimattaessa purista liitosta yhteen 15-30 minuutin ajan.
- Puhdistus: Vedellä ennen liiman kovettumista, mekaanisesti kovettumisen jälkeen
- Lapset saavat käyttää tuotetta ainoastaan aikuisen valvonnassa.

HUOMAUTUKSET/RAJOITUKSET

- Vältä kosketusta raudan kanssa ehkäistäksesi ruosteen muodostumisen ja liitoksen tummumisen ennen kuin liitos on kovettunut
- D3-liimat voivat happamuutensa takia värjätä joitakin puulajeja
- Liitos saavuttaa täyden vesitiiviyyden 7 päivän kuluttua liimaamisesta
- D2-D3 PVA-liimat eivät ole UV-kestäviä ja näkyville jäävä liimasauma on altis värimuutoksille auringonvalon johdosta. Normaalisti liima jää liimattavien kappaleiden väliin, joten tätä ongelmaa ei ilmene.

KULJETUS/SÄILYTYS

Tuote säilyy vähintään 12 kuukautta valmistuspäivästä kun sitä säilytetään avaamattomissa, alkupe-
räisissä pakkauksissa +5 ° C ... +30 ° C:n lämpötilassa kuivassa paikassa, joka on suojattu pakkaselta ja
liialliselta kuumuudelta.

TURVALLISUUS- JA TERVEYSVAROITUKSET

Tarkempia tietoja löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka saa pyydettäessä valmistajalta.

Jätteiden käsittelyyn liittyvät toimet: Jäljelle jäävät tuotteet ja tyhjät patruunat on hävitettävä paikallis-
ten määräysten mukaisesti.