

Uuendatud: 17.03.2025



EASY FIX+	
Pakendi suurus	310 ml
Värv	Valge
Kirjeldus	Lahustivaba, veepõhine ehitusliim, millel on kõrge nakkejõud ja väga tugev esialgne nakkuvus. Sobib eriti hästi poorsetele pindadele.
TEHNILINE INFORMATSIOON	
Põhi	Akrüül
Koostis	Pastataoline
Kõvenemismeetod	Füüsikaline kõvenemine
Tihedus	Umbes 1,30 g/ml
Kasutustemperatuur	+5°C ... +30°C
Esialgne nakkuvus	Vähemalt 140 kg/m ²
Avatud aeg*	15 min (+23°C, 55 % RH)
Täielikult kuiv	24 h ... 48 h (sõltuvalt tingimustest)
Temperatuuritaluvus**	-20°C ... +70°C
Puhastamine	Värsked plekid veega, kuivanud mass mehaaniliselt.
Säilitamine ja säilivus	Vähemalt 12 kuud avamata pakendis kuivas laos temperatuuril +5 °C ... +25 °C.

* Need väärtused võivad varieeruda sõltuvalt keskkonnateguritest, nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna tüüp.

** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

KASUTUSVALDKONNAD

- Väga hea nakkuvus kõigil tavalistel poorsetel ehituspindadel.
- Sobib selliste materjalide nagu puit, sünteetilised materjalid, kivi, seinaplaadid, metall tugevaks kinnitamiseks betooni, kivi, kipsi, puidu, puitlaastplaadi jms külge.
- Sobib paneelide, puidust ja PVC-põrandaliistude, kaablisalve ja kõige sagedamini kasutatavate kaunistusmaterjalide liimimiseks.

Jätkeb järgmisel lehel...

Uuendatud: 17.03.2025

EELISED

- Lahustivaba
- Esialgne nakkuvus: 140 kg/m² (liimi kandmisel kogu pinnale)
- Sobib ebatasastele pindadele liimimiseks.
- Kanda peale ühele aluspinnale
- Niiskuskindel
- Ülevärvitav veepõhiste värvidega

ALUSPINNAD

Kõik tavalised ehitusaluspinnad.

Aluspind: Puhas, tolmuvaba ja rasvavaba. Vähemalt üks liimitavatest materjalidest peab olema poorne.

Pinna eeltöötlus: Eeltöötlust ei ole vaja. Ei nakku PE-, PP-, PTFE- (Teflon®) ja bituumenaluspindadele.

Soovitav on teha aluspinnale vastav nakke test enne kasutamist.

TÄHELEPANU! Ei sobi kasutamiseks kohtades, kus on võimalik pidev veega kokkupuude.

KASUTAMINE

Pealekandmismeetod: Kandke liim massipüstoliga ühtlaste joonte või punktidenä ühele liimitavatest materjalidest. Kandke jooned alati ka komponentide servadele ning paneelide servadele ja nurkadesse. Vajutage pinnad kohe kokku ja tihendage kummivasaraga. Vajadusel toestage. Liimimist võib koormata 24–48 tunni pärast. Lõpliku tugevuse määrab rakendatud surve, mitte surveaja pikkus.

Parandus: Sama materjaliga.

PUHASTAMINE

Enne kõvenemist saab toodet plaatidelt ja tööriistadelt eemaldada veega. Kõvenenud toodet saab eemaldada ainult mehaaniliselt.