

Päivitetty: 01.11.2018



EASY FIX	
Tuotekoot	310 ml
Väri	Valkoinen
Ominaisuudet	Yksikomponenttinen asennusliima, joka pohjautuu vesidispersioon. Erilaisten viimeistelyyn ja korjaamiseen käytettävien rakennusmateriaalien liimaamiseen. Tarttuu hyvin imukykyisille pinnoille kuten betoni, kipsilevy, lastulevy, puu ja kuitulevy.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Vesidispersio
Käyttölämpötila	+10°C ... +30°C
Kuiva-ainepitoisuus	71 % +-3 %
Avoin aika	10-15 min (riippuu olosuhteista ja liimatavasta materiaalista)
Täysin kuiva	48 h (riippuu olosuhteista)
Lämmönkestävyys	-20°C ... +60°C
Puhdistus	Tuoreet tahrat vedellä ja kuivunut massa mekaanisesti.
Säilytys ja säilyvyys	Avaamattomassa pakkauksessa 18 kk valmistuspäivästä. Säilytä kuivassa +5 - +30 °C:ssa, pakkaselta ja kuumuudelta suojattuna.

## ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOhteista

Lämpö- ja äänieristysmateriaalien liimaus  
 Koriste-elementtien liimaus  
 Lattia- ja seinälistojen, lattiapaneelien, levyjen ja keraamisten laattojen liimaus

## EDUT

- Nopea ja kestävä alkutartunta
- Erinomainen kiinnittyvyys kaikkiin yleisiin rakennusmateriaaleihin, kuten polystyreeni, keraaminen laatta, puu, metalli- ja muoviset osat, levyt ja vaahto, mineraalivilla.
- Liuotinaineeton
- Neutraali haju

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 01.11.2018

- Ei syttyvää
- Joustava kiinnittyminen
- Kosteudenkestävä

## KÄYTTÖOHJE

Pintojen tulee olla tasaiset ja kuivat eikä niillä saa olla epäpuhtauksia tai aineita, jotka estävät tarttumisen. Leikkaa suutin niin että sen halkaisija on sopivan kokoinen. Leikkaa patruunan nokka auki ja kierrä suutin patruunaan. Aseta patruuna puristimeen. Levitä liimamassaa patruunapuristimella pisteinä tai juovina liimattavaan pintaan tai kappaleeseen. Yhdistä liimattavat kappaleet toisiinsa, paina niitä lujasti ja tasaisesti yhteen.

## PUHDISTUS

Tuoreet tahrat vedellä ja kuivunut massa mekaanisesti.

## SÄILYVYYS

avaamattomassa pakkauksessa vähintään 12 kk valmistuspäivästä. Säilytä kuivassa +5 - +30 °C:ssa, pak-  
kaselta ja kuumuudelta suojattuna.

## RAJOITUKSET

Vähintään toisen pinnan tulee olla huokoinen  
Vältä kosketusta veden kanssa ennen kuin liimamassa on täysin kuiva  
Ei sovellu seuraaville: PE, PP, teflon ja bitumipinnat  
Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvassa vesirasituksessa.  
Kiinnittävyyks koe on suositeltavaa ennen liimausta