TIMPURI EASY FIX+

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 14.03.2025



EASY FIX+	
Tuotekoot	310 ml
Väri	Valkoinen
Ominaisuudet	Liuotinvapaa, vesipohjainen rakennusliima, jolla on korkea tartuntalujuus ja erittäin vahva alkutartunta. Soveltuu erittäin hyvin huokoisille pinnoille.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Akryyli
Koostumus	Pastamainen
Kovettuminen	Fysikaalinen kovettuminen
Tiheys	Noin 1,30 g/ml
Käyttölämpötila	+5°C ... +30°C
Alkutartunta	Vähintään 140 kg/m²
Avoin aika*	15 min (+23°C, 55 % RH)
Täysin kuiva	24 h ... 48 h (riippuen olosuhteista)
Lämmönkestävyys**	-20°C ... +70°C
Puhdistus	Tuoreet tahrat vedellä ja kuivunut massa mekaanisesti.
Säilytys ja säilyvyys	Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa kuivassa varastossa +5 °C ... +25 °C asteen lämpötilassa.

**Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja alustatyyppien, mukaan.*
**Tämä tieto koskee täysin kovettunutta tuotetta.*

KÄYTTÖKOHTEET

- Erittäin hyvä tarttuvuus kaikkiin tavallisiin huokoisiin rakennuspintoihin.
- Soveltuu materiaalien, kuten puun, synteettisten materiaalien, kiven, seinälaattojen ja metallin, kiinteään kiinnitykseen betoni-, kivi-, rappaus-, puu- ja lastulevypinnoille.
- Sopii paneelien, listojen (puu ja PVC), kaapelihyllyjen ja yleisimpien koristemateriaalien liimaamiseen.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

TIMPURI EASY FIX+

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 14.03.2025

EDUT

- ☑ Liuotinvapaa
- ☑ Alkutartunta: 140 kg/m² (koko pinnan liimauksessa)
- ☑ Soveltuu kiinnitykseen epätasaisille pinnoille
- ☑ Levitys suoraan yhdelle alustalle
- ☑ Kosteudenkestävä
- ☑ Ylimaalattavissa vesipohjaisilla maaleilla

ALUSTAT

Kaikki tavalliset rakennusalustat.
Alusta: Puhdas, pölytön ja rasvaton. Vähintään toisen liimattavista materiaaleista on oltava huokoinen.
Pinnan esikäsittely: Esikäsittelyä ei tarvita. Ei tartuntaa PE-, PP-, PTFE- (Teflon®) ja bitumialustoille. Suositellaan alustakohtaista tartuntatestiä ennen käyttöä.
HUOM! Ei sovellu kohteisiin, joissa jatkuva vedenalainen altistus on mahdollinen.

KÄYTTÖOHJE

Levitystapa: Levitä liima massapuristimella tasaisina viivoina tai pisteinä toiseen liimattavista materiaaleista. Muista levittää viivat komponenttien reunoille sekä paneelien reunoille ja kulmiin. Paina pinnat välittömästi yhteen ja tiivistä kumivasaralla. Tue tarvittaessa. Liimaus voidaan kuormittaa 24–48 tunnin kuluttua. Lopullisen lujuuden määrää käytetty puristuspaine, ei puristusajan pituus.
Korjaus: Samalla materiaalilla.

PUHDISTUS

Ennen kovettumista tuote voidaan poistaa vedellä laatoista ja työvälineistä. Kovettunut tuote voidaan poistaa vain mekaanisesti.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400