TIMPURI SILIKONI

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 02.02.2018



SILIKONI	
Tuotekoot	310 ml
Värit	Valkoinen, Harmaa, Kirkas
Ominaisuudet	Timpuri Silikoni on monipuolinen neutraali silikoni saniteettitiloihin, rakentamiseen, lasitukseen ja julkisivuihin. Kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta, muodostaa kestävän ja elastisen lopputuloksen.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Oksiimipohjainen
Käyttölämpötila	+5°C...+40°C
Kuivumisaika	2mm/24h (23°C/50 % RH)
Tiheys	1,02 g/cm³
Murtovenymä	500 %
Pakkasenkestävyys (kuljetuksen aikana)	-15°C asti
Sauman liikkuvuus	25 %
Shore-A -kovuus	16 Shore A (DIN 53505)
Kutistuminen	< 5 %
Nahoittuminen	8 min (23°C/50 % RH)
Lämmönkestävyys kuivuneena	-50°C...+120°C
Säilytys ja säilyvyys	Avaamaton pakkaus tulee säilyttää +5 ja +25 asteen välisessä lämpötilassa. Säilytä tuote kuivassa paikassa. Säilyy 12 kuukautta valmistuspäivästä.

EDUT

- ☑ Neutraali, lähes hajuton
- ☑ Hyvä tarttuvuus, ilman primeriä lähes kaikille pinnoille
- ☑ Erinomainen UV-valon, veden ja erilaisten sääolosuhteiden kesto
- ☑ Homesuojattu, ei aiheuta korroosiota ollessa kosketuksissa metallien kanssa
- ☑ Kiinnittyy hyvin mm. lasiin, maalattuun puuhun, keramiikkaan, emaliin, ruostumattomaan teräkseen ja moniin muoveihin.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

TIMPURI SILIKONI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 02.02.2018

KÄYTTÖALUE

Timpuri Silikoni on erityisesti suunniteltu kestäviin elastisiin saumauksiin kuten laajentuviin saumauksiin betonin ja tiilen kanssa, kiinnityssaumoihin, lasituksiin, keittiöihin, wc-tiloihin, suihkuihin.

KÄYTTÖ

Hyvin suunniteltu sauma on riittävän leveä, jotta se pystyy ottamaan vastaan rakennusmateriaalien aiheuttaman rasituksen. Käyttölämpötilan tulisi olla +5 ja +40 asteen välillä. Pintojen tulee olla kuivat, puhtaat, rasvattomat eikä niillä saa olla pölyä, hiekkaa tai muuta irtoroskaa. Timpuri Silikoni kiinnittyy hyvin ilman primeriä lähes kaikille ei-huokoisille pinnoille. Hyvin huokoisille pinnoille suositellaan primeriä. Testaa aina kiinnittyvyys ennen käyttöä. Timpuri Silikonia ei voi maalata.

RAJOITUKSET

Ei sovellu seuraaville: PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreeni ja bitumipinnat. Värinmuutoksia voi esiintyä paikoissa, jotka ovat poissa auringon valosta tai jotka joutuvat kosketukseen kemikaalien kanssa.

PUHDISTUS

Kovettumaton silikoni voidaan puhdistaa liuottimella, kuten tärpätillä. Kuivunut silikoni voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Kädet voidaan puhdistaa vedellä ja saippualla tai puhdistusliinoilla.

SÄILYTYS JA SÄILYVYYS

Avaamaton pakkaus tulee säilyttää +5 ja +25 asteen välisessä lämpötilassa. Säilytä tuote kuivassa paikassa. Säilyy 12 kuukautta valmistuspäivästä.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400