TIMPURI

FILLER LF - Hienotasoite

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 07.12.2022



CE
Rakennuskemia Oy
RK03072 / 0402
EN 15824
EN 13963 – 3A

FILLER LF - Hienotasoite	
Tuotekoot	400ml, 1L, 3L, 10 L
Väri	Valkoinen
Kuvaus	Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu viimeistelytasoite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa. Tuote on hajuton ja väriltään valkoinen, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua.
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Käyttövalmis
Rakennusmateriaalien Päästöluokka	M1
Raaka-aine	Täyteaineet (dolomiitti) ja sideaineet
Ominaispaino	1,20 kg/l
Raekoko	<0,12 mm
PH-Arvo	7-8/Neutraali
Kuivumisaika	+ 20 °C lämpötilassa 1 mm / h
Käyttölämpötila	+ 5°C ... + 35 °C
Riittoisuus	1 L / m² / mm
Työvälineet	Teräslasta
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Käyttöturvallisuus	Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)
Säilytys	Suljetussa pakkauksessa pakkaselta suojattuna. Säilyvyys yksi vuosi valmistuspäivästä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

TIMPURI

FILLER LF – Hienotasoite

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 07.12.2022

KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu myös pienten kolojen tasoitukseen. Rakennusalustoille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin.

Alustan esikäsittely: Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta Maalari -yleispuhdistusaineella. Kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi. Tartunnan parantamiseksi voidaan käyttää primeriä tasoitettavalla pinnalla.

KÄYTTÖOHJE

Levitä tasoite teräslastalla. Täyttökyky 0-3 mm yhdellä tasoituksella. Hionta ja päällemaalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoiteastiassa.

Puhdistus: Poista tasoitejäämät työkaluista mahdollisimman hyvin ennen kuin peset ne vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin vaan ne on toimitettava paikalliseen jätteenkäsittelylaitokseen.

Ympäristönsuojelu ja jätteidenkäsittely: Tyhjät astiat voidaan kierrättää. Muutoin tuote toimitetaan kunnalliseen ongelmajätekeräykseen.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400