TIMPURI

FILLER LM – Kevyttasoite

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 07.12.2022



CE
Rakennuskemia Oy
RK03075 / 0402
EN 15824
EN 13963 – 3A

FILLER LM - Kevyttasoite	
Tuotekoot	400ml, 3L, 10L
Väri	Vaalean Harmaa
Kuvaus	Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu kevyttasoite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa. Tasoite on hajuton ja väriltään vaaleanharmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua.
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Käyttövalmis
Rakennusmateriaalien Päästöluokka	M1
Raaka-aine	Täyteaineet (dolomiitti) ja sideaineet
Ominaispaino	1,05 kg/l
Raekoko	<0,20 mm
PH-Arvo	7-8 / Neutraali
Kuivumisaika	+ 20 °C lämpötilassa 1 mm / h
Käyttölämpötila	+ 5°C ... + 35 °C
Riittoisuus	1 L / m² / mm
Työvälineet	Teräslasta
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Käyttöturvallisuus	Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)
Säilytys	Suljetussa pakkauksessa pakkaselta suojattuna. Säilyvyys yksi vuosi valmistuspäivästä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

TIMPURI

FILLER LM – Kevyttasoite

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 07.12.2022

KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu rakennusalustoille kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin.

Alustan esikäsittely: Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta Maalari -yleispuhdistusaineella. Kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi. Tartunnan parantamiseksi voidaan käyttää primeriä tasoitettavalla pinnalla.

KÄYTTÖOHJE

Levitä tasoite teräslastalla. Täyttökyky 0-4 mm yhdellä tasoituksella. Hionta ja päällemaalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoiteastiassa.

Puhdistus: Poista tasoitejäämät työkaluista mahdollisimman hyvin ennen kuin peset ne vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin vaan ne on toimitettava paikalliseen jätteenkäsittelylaitokseen.

Ympäristönsuojelu ja jätteidenkäsittely: Tyhjät astiat voidaan kierrättää. Muutoin tuote toimitetaan kunnalliseen ongelmajätekeräykseen.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400