TIMPURI

FILLER J - Saumatasoite

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 27.04.2021



FILLER J - Saumatasoite	
Tuotekoot	10L
Väri	Harmaa
Kuvaus	Käyttövalmis vesiohenteinen ja M1 luokiteltu saumatasoite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa. Tuote on hajuton ja väriltään harmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua.
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Käyttövalmis
Rakennusmateriaalien Päästöluokka	M1
Raaka-aine	Täyteaineet (dolomiitti) ja sideaineet
Ominaispaino	1,65 kg/l
Raekoko	<0,070 mm
PH-Arvo	7-8 / Neutraali
Kuivumisaika	+ 20 °C lämpötilassa 1 mm / h
Käyttölämpötila	+ 5°C ... + 35 °C
Riittoisuus	1 L / m² / mm
Työvälineet	Teräslasta
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Käyttöturvallisuus	Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)
Säilyvyys	Suljetussa pakkauksessa pakkaselta suojattuna. Säilyvyys yksi vuosi valmistuspäivästä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

TIMPURI

FILLER J – Saumatasoite

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 27.04.2021

KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen kipsilevyjen saumatasoituksiin ja erityisesti nauhoitukseen. Soveltuu myös rakennusalustoille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus- ja puukuitulevyt sekä maalattujen pintojen tasoituksiin.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

KÄYTTÖ

Levitä tasoite teräslastalla. Täyttökyky 0-2 mm yhdellä tasoituksella. Suurempien kolojen täytössä on tasoitus tehtävä useampaan kertaan. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

PUHDISTUS

Poista työkaluista mahdollisimman hyvin tasoitejäämät ennen kuin peset ne vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin vaan ne on toimitettava paikalliseen jätteiden kierrätyskeskukseen.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400