

Uppdaterad: 30.12.2022



SV



1 / 2

FILLER J - Fogspackel

Förpackningsstorlek	10 L
Färg	Grå
Egenskaper	Användningsklart, vattenbaserat och M1 klassat fogspackel, som är lätt att arbeta med och lätt att slipa. Produkten är luktfri och grå och innehåller inte asbest eller glasfiber.

TEKNISKA DATA

Sammansättning	Användningsklar
Emissionsklass för byggmaterial	M1
Råmaterial	Fyllmedel (dolomit) och bindemedel
Densitet	1,65 kg/l
Kornstorlek	<0,070 mm
pH-värde	7-8 / Neutral
Torktid	1 mm/timme vid en temperatur av +20 °C
Driftstemperatur	+ 5°C ... + 35 °C
Drygghet	1 L / m ² / mm
Verktyg	Stålspatel
Transport	VAK/ADR ej klassificerad
Brukssäkerhet	Produkten är inte klassificerad som farlig (se säkerhetsdatablad).
Hållbarhet	I en förseglad förpackning, skyddad mot frost. Hållbarhet ett år från tillverkningsdatum.

Fortsätter på nästa sida...

Uppdaterad: 30.12.2022

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lämplig för avjämning av gipsskivor på vägg- och takytor i torra interiörer och speciellt för montering av fogband. Även lämplig för byggunderlag, såsom betong, lättbetong, puts och träfiberskivor, samt för avjämning av målade ytor.

FÖRBEHANDLING

Underlaget ska vara torrt, dammfritt och rent. Målade ytor rekommenderas att tvättas med en målares allrengöringsmedel före avjämning och hårda blanka färgytor bör slipas till en matt yta.

ANVÄNDNING

Applicera spacklet med en stålspatel. Fyllningskapacitet 0-2 mm med en avjämning. Vid fyllning av större hål måste utjämning göras flera gånger. Slipning och målning ovanpå 2-10 timmar efter utjämning. Slippappersrekommendation 120. Använd ögon- och andningsskydd vid slipning. Rengör verktyg med vatten. Förvara inte verktyg i utjämningsbehållaren.

RENGÖRING

Ta bort utjämningsrester från verktygen så gott som möjligt innan du tvättar dem med vatten. Avfall får inte hällas i avloppet utan ska lämnas till den lokala avfallshanteringen.

SV



2 / 2