TIMPURI

FILLER LW – Märkätilatasoite

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 07.12.2022



FILLER LW - Märkätilatasoite	
Tuotekoot	3L
Väri	Siniharmaa
Kuvaus	Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu märkätilatasoite, joka soveltuu erityisesti kosteisiin sisätiloihin.
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Käyttövalmis
Rakennusmateriaalien Päästöluokka	M1
Raaka-aine	Täyteaineet (dolomiitti) ja sideaineet
Ominaispaino	1,05 kg/l
Raekoko	<0,15 mm
PH-Arvo	7-8 / Neutraali
Kuivumisaika	+ 20 °C lämpötilassa 1 mm / h
Käyttölämpötila	+ 5°C ... + 35 °C
Riittoisuus	1 L / m² / mm
Työvälineet	Teräslasta
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Käyttöturvallisuus	Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuustiedote)
Säilyvyys	Suljetussa pakkauksessa pakkaselta suojattuna. Säilyvyys yksi vuosi valmistuspäivästä.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

TIMPURI

FILLER LW – Märkätilatasoite

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 07.12.2022

OMINAISUUDET

Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu märkätilatasoite, joka soveltuu erityisesti kosteisiin sisätiloihin. Tuote on hajuton ja väriltään siniharmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua.

KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu rakennusalustoille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin. Alustan esikäsittely: Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistusaineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

KÄYTTÖ

Levitä tasoite teräslastalla. Täyttökyky 0-4 mm yhdellä tasoituksella. Suurempien kolojen täytössä on tasoitus tehtävä useampaan kertaan. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

PUHDISTUS

Poista työkaluista mahdollisimman hyvin tasoitejäämät ennen kuin peset ne vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin vaan ne on toimitettava paikalliseen jätteiden kierrätyskeskukseen.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400