# TIMPURI

# FILLER LW – Våtrumsspackel

SV



TEKNISK DATABLAD

Uppdaterad: 30.12.2022




| FILLER LW - Våtrumsspackel | |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 3L |
| Färg | Blågrå |
| Egenskaper | Användningsklar, vattenbaserad och M1-klassad våtrums-massa, som är särskilt lämplig för våtutrymmen. |

| TEKNISKA DATA | |
|---|---|
| Sammansättning | Användningsklar |
| Emissionsklass för byggmaterial | M1 |
| Råmaterial | Fyllmedel (dolomit) och bindemedel |
| Densitet | 1,05 kg/l |
| Kornstorlek | <0,15 mm |
| pH-värde | 7-8 / Neutral |
| Torktid | 1 mm/timme vid en temperatur av +20 °C |
| Driftstemperatur | + 5°C ... + 35 °C |
| Dryghet | 1 L / m² / mm |
| Verktyg | Stålspatel |
| Transport | VAK/ADR ej klassificerad |
| Brukssäkerhet | Produkten är inte klassificerad som farlig (se säkerhetsdata-blad). |
| Hållbarhet | I en förseglad förpackning, skyddad mot frost. Hållbarhet ett år från tillverkningsdatum. |

**Fortsätter på nästa sida...**

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

# TIMPURI

# FILLER LW – Våtrumsspackel

SV



TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 30.12.2022

## EGENSKAPER

Användningsklar, vattenbaserad och M1-klassad våtrumsmassa, som är särskilt lämplig för våtutrymmen. Produkten är luktfri och blågrå och innehåller inte asbest eller glasfiber.

## ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Lämplig för del-, fog- och ytavjämning av vägg- och takytor i torra interiörer, samt för att fästa fogband på gipsskivor. Lämplig för byggunderlag, såsom betong, lättbetong, puts, träfiber och gipsskivor, samt för avjämning av målade ytor.

## FÖRBEHANDLING

Underlaget ska vara torrt, dammfritt och rent. Målade ytor rekommenderas att tvättas med en målares allrengöringsmedel före avjämning och hårda blanka färgytor bör slipas till en matt yta.

## ANVÄNDNING

Applicera spacklet med en stålspatel. Fyllningskapacitet 0-4 mm med en avjämning. Vid fyllning av större hål måste utjämning göras flera gånger. Slipning och målning ovanpå 2-10 timmar efter utjämning. Slippappersrekommendation 120. Använd ögon- och andningsskydd vid slipning. Rengör verktyg med vatten. Förvara inte verktyg i utjämningsbehållaren.

## RENGÖRING

Ta bort utjämningsrester från verktygen så gott som möjligt innan du tvättar dem med vatten. Avfall får inte hällas i avloppet utan ska lämnas till den lokala avfallshanteringen.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400