

Päivitetty: 15.11.2023



VEDENERISTE

Tuotekoot	3 l, 10 l
Värit	Siniharmaa
Ominaisuudet	Käyttövalmis 1-komponenttinen, vesiohenteinen, synteettiseen kumilateksiin (SBR) perustuva vesieriste. Ominaispaino 1 l = 1,3 kg. Eurofins sertifikaatti nro EUFI29-22001656-C
TEKNISET TIEDOT	
Riittoisuus	n.1 l/m ² (2 levityskertaa)
Kuivumisaika 1. kerros	4 - 8 tuntia
Kuivumisaika 2. kerros	12 tuntia
Ominaispaino	1,3 kg/l
Koostumus	Vesiohenteinen, synteettiseen kumilateksiin (SBR) perustuva vesieriste
Raaka-aine	SBR-kumilateksi
Ohenne	Vesi
Työvälineiden puhdistus	Pese välineet heti käytön jälkeen
Kuivakalvonvahvuus	min 0,6 mm
Sertifioinnit	EN 13888, normitettu CG2 W.
Säilyvyys	n. 12kk oikein säilöttynä avaamattomassa pakkauksessa
Varastointi	Viileässä ja kuivassa. Suojattava pakkaselta ja kylmyydeltä (min + 6 °C). Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 15.11.2023

KÄYTTÖALUE

Vesieristyspinnoite soveltuu kaakeloitavien pintojen vesieristykseen, kuten kylpy-, sauna- ja wc-tilat sekä kohteisiin, joissa vaaditaan saumatonta vesitiiviyttä. Pinnoitteen alustana voi olla betoni, sementti-pohjainen tasoite tai kosteisiin tiloihin soveltuva rakennuslevy. Soveltuu lattialämmitetyille pinnoille. Ei sovellu ulkokäyttöön eikä käytettäväksi tiloissa, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat).

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan on oltava kuiva, kiinteä, pölytön ja tasainen. Betonialustoilta betoniliima on poistettava hiomalla kauttaaltaan ja imuroitava. Epätasaiset alustat hiotaan ja/tai tasoitetaan sementtipohjaisella tasoitteella. Voimakkaasti imevät sekä huokoiset alustat pohjustetaan pohjustusprimerillä edellisenä päivänä. Vanhat laatta- ja maalipinnat käsitellään tartuntapohjalla.

KÄYTTÖ

1. Sekoita pinnoite hyvin ennen käyttöä.
2. Telaarä (pitkäkarvainen telä) tai sivele ensin Vesieristettä suoraan astiasta putkien läpivienteihin, nurkkiin, kulmiin, levysaumoihin, rakenteiden liitoskohtiin sekä ruuvinkantoihin.
3. Kiinnitä vahvikenauha ko. kohtiin pensselillä tai telaamalla. Varmista, että nauha on läpivettynyt. Lattiakaivon kohdalle kiinnitetään 30x30 cm vahvikepala. Lattiakaivon sisäpuolelle ei vesieristettä.
4. Levitä vesieristettä koko käsiteltävälle alueelle ja anna pinnoitteen kuivua 4 – 8 tuntia. Vesieriste muuttuu kuivuessaan vaalean harmaasta tumman harmaaksi.
5. Toinen kerta levitetään samalla tavalla ja annetaan kuivua 12 tuntia.
6. Leikkaa lattiakaivon kohdalle 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä. Taita ja kiristä kangas kiristeenkaalla kaivon sisäreunoille.
7. Asenna laatat normaaliin tapaan Elastisella laattalaastilla (puurunko tai levy), Remontti laattalaastilla (betonialusta) tai vastaavalla.
8. Laattojen saumaus voidaan suorittaa 3-5 vrk:n kuluttua laatoituksesta RK Saumalaastilla ja rakenteiden liitoskohdat ja läpiviennit RK Silikonilla.

Huoneen ja alustan lämpötilan tulee olla +10 °C +30 °C. Betonialustan kosteus saa olla max. 85 % RH. Olosuhteiden tulee olla samanlaiset työskentelyn ajan, kosteudesta ja lämpötilan vaihtelusta johtuvien materiaalimittamuutosten välttämiseksi. 4 - 8 tuntia ensimmäisen käsittelyn jälkeen ja toisen käsittelyn jälkeen 12 tuntia ennen laatoituksen aloittamista. Riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta ja huoneen lämpötilasta (poikkeavissa olosuhteissa 24-48 tuntia).

OMINAISUUDET

Pinnoite suojaa hyvin kosteudelle arat alusmateriaalit sekä ehkäisee mahdolliset kosteusvauriot.

KUIVUMISAIKA

Päivitetty: 15.11.2023

4 - 8 tuntia ensimmäisen käsittelyn jälkeen ja toisen käsittelyn jälkeen 12 tuntia ennen laatoituksen aloittamista. Riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta ja huoneen lämpötilasta (poikkeavissa olosuhteissa 24-48 tuntia).

VARASTOINTI

Suojattava pakkaselta ja kylmyydeltä (min + 6 °C). Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

TYÖVÄLINEIDEN PESU

Pese työvälineet vedellä heti käytön jälkeen.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjä pakkaus tai kuivunut materiaali voidaan toimittaa kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle.