TIMPURI WALLPAPER ADHESIVE

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 01.02.2023



WALLPAPER ADHESIVE	
Tuotekoot	5 L sekä 15 L
Väri	Kellertävä, kuivuttuaan väritön
Ominaisuudet	Käyttövalmis, tärkkelyspohjainen ja hieman hyytelömäinen yhdistelmätapetti-liima.
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Käyttövalmis, hyytelömäinen ja 1-komponent-tinen liima
Raaka-aine	Tärkkelys ja PVAc-dispersio
STB-Koodi	▲ = Kuiva-ainapitoisuus <20% ■ = Tärkkelyspohjainen, PVAC:lla tai ilman ▲▲▲ = Non-wowen tapettien liimaukseen
Riittoisuus	4-6 m² / L
Käyttöolosuhteet	Liimauksen aikana +15 °C ... + 25 °C ja suht-eellinen ilmankosteus alle 65 %
Tiheys	1,10 kg / L
Viskositeetti	15000 - 20000 MPa (+20˚C)
Kuivumisaika	n. 12 h
pH-arvo	7 - 8 Neutraali
Työvälineet	Tela, harja tai liisteröintikone
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Säilyvyys	Vähintään yksi vuosi.
Varastointi	Säilytä pakkaus suljettuna ja suojassa pakka-selta

HUOM!

Raskaammat (neliöpaino yli 150 g) lasikuitutapetit suositellaan liimatta-vaksi lasikuitutapettiliimalla.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

Päivitetty: 01.02.2023

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

--EI sovellettavissa--

KÄYTTÖALUE

Soveltuu paperipohjaisten vinyyli- ja kohokuviotapettien sekä Non-Woven tapettien kiinnityksiin kuivissa sisätiloissa. Soveltuu myös matalien lasikuitu- ja maalaustapettien kiinnittämiseen imukykyisille alustoille, kuten betoni-, tasoite- ja rakennuslevypinnoille.

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Epätasaisuudet tasoitetaan valmistasoitteilla tai akryylimassalla. Tiiviit maalipinnat on karhennettava, irtonainen maali tai liima on poistettava. Vanhat tapetit poistetaan mekaanisesti tai TIMPURI Wallpaper Remover tapetinirrotusaineella. Huokoiset alustat on pohjustettava veteen ohennetulla TIMPURI Wall Adhesive seinäliimalla (1:2) tai TIMPURI Primer pohjustusaineella ennen tapetointia. Pohjamaalaus hyvällä pohjamaalilla on suositeltavaa ja estää mahdollisen taustan kirjavuuden (heikkolaatuinen pohjamaali heikentää kiinnittymistä).

KÄYTTÖOHJE NON-WOVEN, LASIKUITUTAPETIT JA MAALAUSTAPETIT

Noudata tapetinvalmistajan antamia käyttöohjeita. Liima sekoitetaan hyvin ja liimaa levitetään runsaasti telalla seinään reilun vuodan verran, jonka jälkeen päällyste painetaan kiinni märkään liimaan ja vuota painetaan huolellisesti alustaan lastan avulla välttäen ilmakuplien muodostumista ja varmista samalla tapettisaumojenkiinnittyminen. Lasikuitutapettia kiinnitettäessä liima saa tulla läpi tapetin. Maalattavat tapetit voidaan maalata seuraavana päivänä.

KÄYTTÖOHJE NORMAALEILLE TAPETEILLE

Noudata tapetinvalmistajan antamia käyttöohjeita. Tapettivuota liisteröidään huolellisesti kauttaaltaan (runsaasti liimaa) ja vuodan päät taitetaan keskelle yhteen ja annetaan vettyä tapetinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Vettymisen ajaksi on hyvä laittaa vuodat muovipussin sisälle, jolloin haihtumista ei pääse tapahtumaan. Tapettivuodat asennetaan puskusaumaan ja vuota hierretään alustaansa lastalla tai harjalla.

Liimatahrat poistetaan tuoreeltaan pyyhkimällä kostealla liinalla. Puhdista työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen. Älä säilytä työvälineitä liima-astiassa työmaan kestäessä pidempään.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

TIMPURI WALLPAPER ADHESIVE

Päivitetty: 01.02.2023

STB-KOODIEN SELITYKSET

STB - Pulveriliisterit	Selitys
●	Tärkkelyspohjainen
●●	Metyyliselluloosapohjainen
●●●	Metyyliselluloosapohjainen vahvistettuna PVAC:lla

STB - Valmisliimat	Selitys
■	Tärkkelyspohjainen, PVAC:lla tai ilman
■■	Soveltuu koneelliseen liimaukseen
▲	Kuiva-ainepitoisuus < 20 %
▲▲	Kuiva-ainepitoisuus > 20 %
▲▲▲	Non-wowen tapettienliimaukseen
○	Kosteiden tilojen liima

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

RAKENNUSKEMIA
Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND
info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400