TIMPURI WALLPAPER PASTE

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

Päivitetty: 13.12.2022



WALLPAPER PASTE	
Tuotekoot	200 g
Värit	Valkoinen
Ominaisuudet	PVA-liimalla vahvistettu, korkealaatuinen ja hajuton veteen sekoitettava liisterijauhe lähes kaikkien tapettien kiinnittämiseen.
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Veteen sekoitettava pulveri
Raaka-aine	Tärkkelys, polyvinyyliasetaatti
Tiheys	0,50 g / cm³
Työskentely lämpötila	min. +5˚C
Lämpötila kuivumisen aikana	+20˚C
Riittoisuus	100 g pulveria / 5 - 35 m²
Valmistusaika	30 min
Kuivumisaika	n. 12 h
Ph-Arvo	n. 8
Työvälineet	Harja tai liisteröintikone
Säilyvyys	Vähintään kaksi vuotta hyvin suljetussa pakkauksessa suojattuna valolta ja kosteudelta.
Varastointi	Suljettuna ja suojassa pakkaselta. Pidemmän säilytyksen jälkeen sekoita pulveri hyvin ennen veteen sekoitusta, jos käytetään vajaa rasia.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

TIMPURI WALLPAPER PASTE

Päivitetty: 13.12.2022

KÄYTTÖALUE

Raskaiden ja kevyiden paperi- ja paperipohjaisten vinyyli-, akryyli- struktuurivinyyli- ja rouhetapettien kiinnittämiseen kuivissa sisätiloissa alustoille, kuten betoni-, tasoite ja rakennuslevypinnoille. Varmista, että vähintään toinen pinnoista (alusta tai tapetti) on imukykyinen. Tuote soveltuu myös paperimassan valmistamiseen askartelukäytössä.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Epätasaisuudet tasoitetaan valmistasoitteilla tai akryylimassalla. Irtonainen maali tai liima on poistettava. Vanhat tapetit poistetaan TIMPURI Wallpaper Remover tapetinirrotusaineella. Huokoiset alustat ovat esiliisteröitävä tai pohjustettava TIMPURI Primer pohjustusaineella ennen tapetointia. Pohjamaalaus hyvällä pohjamaalilla on suositeltavaa ja estää mahdollisen taustan kirjavuuden (heikkolaatuinen pohjamaali heikentää kiinnittymistä).

SEKOITUSSUHDE

200g Pakkaus	Sekoitussuhde	Vesi	Riittoisuus m²/rll
Esiliisteröinti	1:40	8 L	n. 50 - 70 m²
Kevyet Paperitapetit Kevyet Boordinauhat	1:25	5 L	25-35m² / 5 - 7 rll
Raskaat tapetit Struktuurivinyylit Raskaat Boordinauhat	1:20	4 L	20-25m² / 4 - 5 rll
Erikoistapetit - Vinyylitapetit - Boordinauhat	1:15	3 L	10 - 15m² / 2 - 3 rll

LIISTERIN VALMISTUS JA KÄYTTÖ

Noudata tapetinvalmistajan antamia käyttöohjeita ja valitse oikea sekoitussuhde. Ravista avaamatonta rasiaa, jonka jälkeen kaada liisterijauhetta kylmään veteen voimakkaasti sekoittaen. Anna liisterin seistä/valmistua noin 30 minuuttia, jonka jälkeen sekoita vielä kerran ja liisteri on valmista käytettäväksi. Tapettivuota liisteröidään huolellisesti kauttaaltaan (runsaasti liisteriä) ja vuodan päät taitetaan keskelle yhteen ja annetaan vettyä tapetinvalmistajan ohjeiden mukaisesti. Vettymisen ajaksi on hyvä laittaa vuodet muovipussin sisälle, jolloin haihtumista ei pääse tapahtumaan. Tapettivuodat asennetaan puskusaumaan ja vuota hierretään alustaansa lastalla tai harjalla. Liisteritahrat poistetaan tuoreeltaan pyyhkimällä kostealla liinalla. Puhdista työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen.
Älä säilytä työvälineitä liisteriastiassa työmaan kestäessä pidempään. Valmiiksi sekoitettu ja epäpuhtauksista vapaa liisteri säilyy tiiviissä astiassa vähintään viikon.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Jatkuu seuraavalla sivulla...

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

TIMPURI WALLPAPER PASTE

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 13.12.2022

Kierrätettävä pakkaus. Tyhjät ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400