QUICK FILL

Päivitetty: 16.01.2023

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE



QUICK FILL	
Pakkauskoot	550 ml
Väri	Valkoinen
TEKNISET TIEDOT	
Olomuoto	Pastamainen
Koostumus	Käyttövalmis akryylidispersio
Tiheys	n. 570 kg/m³
Kuivumisaika	3-5 mm / 24 h
Käyttölämpötila	+5°C....+40°C
Lämpötilankesto	-20°C ... +80°C
Täyttökyky	100 mm
Kutistuma	Ei kutistu
Käyttöalueet	Soveltuu kipsilevy, puu, tiili, betoni, kivi ja lastulevy pinnoille seinissä, katoissa ja rakenteissa
Soveltuu	Sisäkäyttöön
Säilyvyys	Max 12 kk avaamattomassa pakkauksessa
Varastointi	Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa +5°C ... +25°C. Suojattava jäätymiseltä.

KÄYTTÖÄ EI SUOSITELLA

Saumoihin, jotka ovat jatkuvasti vesirasituksessa.
Bitumi tai tervapohjaisiin materiaaleihin, sekä pehmeille muoveille, kuten PE PTFE ja PP.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA
Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
info@rakennuskemia.fi
www.rakennuskemia.fi
Puh. 019 - 457 4400

Päivitetty: 16.01.2023

OMINAISUUDET

RK Quick Fill uuden sukupolven täyttötasoite. Akryylidispersioon pohjautuva, käyttövalmis kevyttasoite. Käyttökohteet ovat pienet tasoitus- ja korjaustyöt sisätiloissa seinissä ja katoissa. Mahdollistaa erilaisten kohteiden täytön seinissä, katoissa ja rakenteissa yhdellä levityksellä. Nopean kuivumisen ansiosta voidaan hioa ja maalata jopa 20 minuutin jälkeen levityksestä. Tuote on helppokäyttöinen, kutistumaton ja sitä on helppo hioa. Erinomainen adheesio huokoisiin materiaaleihin.

EDUT:

- ☑ Hiottavissa ja työstettävissä 20 minuutin jälkeen.
- ☑ Maalattavissa lähes kaikilla maalityypeillä, ei muuta maalin sävyä
- ☑ Ei halkeile tai murru
- ☑ Hyvä kiinnittymiskyky lähes kaikkiin huokoisiin materiaaleihin
- ☑ Todella helppo käyttää
- ☑ Voidaan rasittaa kuivuttuaan, porata, ruuvata tai naulata

KIINNITTYVYYS	
Materiaali	Kiinnittyvyys
Tiili	Hyvä
Betoni	Hyvä
Kipsilevy	Hyvä
Kipsi	Hyvä

KESTÄVYYS	
Materiaali	Kestävyys
Vesi	Hyvä (ei suositella jatkuvaa rasitusta)
Bensiini	Huono
Öljy	Huono

KÄYTTÖOHJE

Jatkuu seuraavalla sivulla...

QUICK FILL

Päivitetty: 16.01.2023

KÄYTTÖALUEET

Halkeamien täyttämiseen ja tiivistämiseen seinissä ja katoissa. Ruuvien kantojen peittämiseen. Väliseinien ja alakattojen korjauksiin asennuksen aikana. Rakenteiden täyttöön. Kaikki tavanomaiset huokoiset alustat rakentamisessa. Tuote ei sovellu ulkokäyttöön eikä liikuntasaumoihin. Älä käytä kosteissa tiloissa tai missä jatkuva vesiupotus on mahdollista. Saumattavien saumojen max. halkaisija 2 mm.

KÄYTTÖ

Työpintojen esikäsittely: Hyvin huokoiset pinnat tulisi primeroida laimennetulla tuotteella (1 osa kevyttasoitetta ja 2 osaa vettä). Kaikille alustoille suositellaan testiä ennen käyttöä. Alustat tulee olla puhtaita, kuivia ja pölyttömiä. Poista kaikki irtonainen materiaali pinnoilta ennen tuotteen levittämistä. Käsittele kaikki naulanpäät tai muut materiaalit kerroksella maalia ennen tuotteen levittämistä. Tämä estää ruosteen aiheuttamaa värjäytymistä jälkikäteen.

Levitä tuotetta esim. kittiveitsellä halkeamaan, liitokseen tai ruuvin reikään. Viimeistely märällä kittiveitsellä tai lastalla antaa tasaisimman tuloksen. Suuriin halkeamiin, staattisiin liitoksiin tai suuriin ruuvinreikiin levitä mieluiten kaksi kerrosta tuotetta. Korjaus samalla materiaalilla.

Riippuen alustan huokoisuudesta, levitä toinen kerros tuotetta noin tunnin kuluttua. Tuote voidaan päällemaalata, riippuen käytetystä kerrospaksuudesta, noin 15 min – 2 tunnin kuluttua vesi- tai liuotinpohjaisella maalilla. Maalit, jotka sisältävät erittäin paljon täyteainetta, ei tulisi käyttää.

PUHDISTUS

Ennen kovettumista tuote voidaan poistaa vedellä laatoista ja työkaluista.

RAKENNUSKEMIA
Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
info@rakennuskemia.fi
www.rakennuskemia.fi
Puh. 019 - 457 4400