# TOTAL FILL

Uppdaterad: 15.07.2022

SE

1 / 2

TEKNISK DATABLAD

| TOTAL FILL | |
|---|---|
| Förpackningsstorlek | 150 ml, 250ml |
| Färg | Vit |
| **TEKNISKA DATA** | |
| Sammansättning | Emulsion |
| Driftstemperatur | +5°C....+30°C |
| Kan målas | 10 - 20 min (23°C / 55% RF) |
| Torkningstid | 1 - 8 timmar/2 mm (23°C / 55% RF) |
| Densitet | 0,57 g/ml |
| Kontraktion | Ringa (23°C / 55% RF) |
| Frostbeständighet (under transport) | -15°C |
| Förvaring | I oöppnad förpackning vid en temperatur på +5°C...+25°C, 12 månader från tillverknings-datum. |

CE
Rakennuskemia Oy
RK04140 / 1508
EN 13963 - 1A

## EGENSKAPER

RK Total Fill är nästan krympfri, användningsklar, väldigt lätt, färdigblandad lagnings- och utjämnings-massa för att fylla och reparera sprickor och hål i väggar och tak.

Torkar mycket snabbt, kan i allmänhet målas över på några minuter med en emulsionsbaserad färg.

## FÖRDELAR

- ☑ Väldigt lätt
- ☑ Nästan krympfri
- ☑ Lätt att applicera och rengöra
- ☑ Kan målas med de vanligaste färgerna

**Fortsätter på nästa sida...**

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

Uppdaterad: 15.07.2022

# BRUKSANVISNING

## ANVÄNDNING

Ytorna ska vara rena, torra och dammfria. Strängspruta RK Total Fill spackel på en spatel eller direkt på målet. Bred ut massan med en spatel och avsluta ytan. Verktygen kan tvättas med vatten före torkning. I vissa områden kan ett andra ytskikt vara nödvändigt.

Fyller fogar och skruvhål i gipsväggar och tak i en användning. För fyllning, reparation och uppmjukning av hål och statiska fogar i en enda användning i betong, tegel och lager av gipsprodukter. Efter torkning kan spacklet slipas.

## ANVÄNDNINGSOMRÅDE

**Sprickor, repor och hål:** Lämplig för alla byggmaterial som trä, betong och gips. Massan rinner inte, så du kan enkelt använda den på vägg- och takytor.

**Plasterplug gipsplugg:** Den enda kombinerbar massan som bindemedel för gipspluggar. Massan innehåller självhäftande bindemedel som gör att gipspluggarna kan hålla sig fäst i det bearbetbar hålet.

## BEGRÄNSNINGAR

Ej lämplig för byggfogar, utomhusbruk eller platser med långvarig exponering för vatten. Övermålning med högfyllda emulsionsfärger kan orsaka sprickor i färgen. Vi rekommenderar alltid att testa färgkompatibilitet.



RAKENNUSKEMIA
Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND
info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400