WOOD FILLER W

Uppdaterad: 24.10.2022

SE

TEKNISK DATABLAD

WOOD FILLER W	
Förpackningsstorlek	400ml
Färg	Vit
Beskrivning	Användningsklart, vitt, vattenförtunnad, mycket finkornigt och mycket färgbevarande snickerispackel.
TEKNISKA DATA	
Sammansättning	Användningsklar
Råvara	Fyllnadsmaterial (Dolomit) och Bindemedel
Densitet	1,75 kg/l
Kornstorlek	<0,03 mm
Ph-värde	7 -8 neutral
Torkningstid	1 mm/timme vid en temperatur av +20 °C
Driftstemperatur	+5°C....+35°C
Dryghet	1 L/m²/mm
Fyllningsförmåga	0-2 mm med en utjämning.
Verktyg	Stål spatel
Slippappersrekommendation	120

Fortsätter på nästa sida...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

WOOD FILLER W

Uppdaterad: 24.10.2022

SE

TEKNISK DATABLAD

TDS

TEKNISKA DATA	
Brukssäkerhet	Produkten är inte klassificerad som farlig (se säkerhetsdata-blad)
Transport	VAK/ADR inte klassificerad
Förvaring	Förseglad förpackning och skyddad från frost. Hållbarhet ett år från tillverkningsdatum.
Miljövård och avfallshantering	Tomma förpackningar kan återvinnas och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Väl lämpad för träytor som ska målas över, t.ex. för reparering dörrar, möbler och fönsterkarmar. Snickerispackel har lång bearbetningstid, så det är lätt att spackla t.ex. dörrar. Ej lämplig för användning med katalytfärger. Testa först kompatibiliteten hos specialfärger på en osynlig plats.

FÖRBEHANDLING

Underlaget ska vara torrt, dammfritt och rent. Målade ytor det rekommenderas att tvättas med en målares allrengöringsmedel före utjämning, och hårda blanka färgytor bör slipas till en matt yta.

BRUKSANVISNING

ANVÄNDNING

Applicera spacklet med en stål spatel. Slipning och målning ovanpå 2-10 timmar efter utjämning. Slippappersrekommendation 120. Använd ögon- och andningsskydd vid slipning. Rengör verktyg med vatten.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400