



# VIIMEISTELYTASOITE LF

Päivitetty: 24.10.2022



## VIIMEISTELYTASOITE LF

Pakkauskoot	400ml
Väri	Valkoinen
Kuvaus	Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu viimeistelytasoite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa.

### TEKNISET TIEDOT

Koostumus	Käyttövalmis
Rakennusmateriaalien päästöluokka	M1
Raaka-aine	Täyteaineet (Dolomiitti) ja Sideaineet
Ominaispaino	1,20 kg/l
Raekoko	<0,12 mm
Ph-arvo	7 -8 neutraali
Kuivumisaika	+ 20 °C lämpötilassa 1 mm/h
Käyttölämpötila	+5°C....+35°C
Riittoisuus	1 L/m <sup>2</sup> /mm
Täyttökkyky	0-3 mm yhdellä tasoituksella.
Työvälineet	Teräslasta
Hiomapaperi Suositus	120
Käyttöturvallisuus	Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuus-tiedote)
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta. Säilyvyys yksi vuosi valmistuspäivästä.
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Tyhjät astiat voidaan kierrättää ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys

Jatkuu seuraavalla sivulla...

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



# VIIMEISTELYTASOITE LF

Päivitetty: 24.10.2022

## OMINAISUUDET

Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu viimeistelytasoite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa. Tuote on hajuton ja väriltään valkoinen, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua. Tuote on saanut pohjaismaiden yhteisen ympäristö merkin, eli joutsen-merkin.

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu parhaiten viimeiseksi pinnaksi ennen maalausta ja kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Hienojakoisen koostumuksensa ansiosta soveltuu erityisesti viimeistelyyn ja pienten kolojen tasoitukseen. Soveltuu rakennusaloille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevyypinnat sekä maalattujen pintojen tasoitukseen.

## ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

## KÄYTTÖOHJE

### KÄYTTÖ

Levitä tasoite teräslastalla. Täyttökyky 0-3 mm yhdellä tasoituksella. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

### PUHDISTUS

Poista työkaluista mahdollisimman hyvin tasoitejäämät ennen kuin peset ne vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin vaan ne on toimitettava paikalliseen jätteiden kierrätyskeskukseen.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS