UNIVERSAL FILLER LH

Päivitetty: 24.10.2022

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

CE
Rakennuskemia Oy
RK04189 / 0402
EN 15824
3A – EN 13963

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

NORDIC ECOLABEL 3097 0027

UNIVERSAL FILLER LH	
Pakkauskoot	400ml
Väri	Vaalean harmaa
Kuvaus	Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu yleistasoite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa.
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Käyttövalmis
Rakennusmateriaalien päästöluokka	M1
Raaka-aine	Täyteaineet (Dolomiitti) ja Sideaineet
Ominaispaino	1,05 kg/l
Raekoko	<0,20 mm
Ph-arvo	7 -8 neutraali
Kuivumisaika	+ 20 °C lämpötilassa 1 mm/h
Käyttölämpötila	+5°C....+35°C
Riittoisuus	1 L/m²/mm
Täyttökyky	0-4 mm yhdellä tasoituksella.
Työvälineet	Teräslasta
Hiomapaperi Suositus	120
Käyttöturvallisuus	Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuus-tiedote)
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta. Säilyvyys yksi vuosi valmistuspäivästä.
Ympäristön suojelu ja jätehuolto	Tyhjät astiat voidaan kierrättää ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys

Jatkuu seuraavalla sivulla...

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

UNIVERSAL FILLER LH

Päivitetty: 24.10.2022

OMINAISUUDET
Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu yleistasoite, joka on kevyt työstää ja helppo hioa. Tasoite on hajuton ja väriltään vaaleanharmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua. Tuote on saanut pohjaismaiden yhteisen ympäristö merkin, eli joutsen-merkin.

KÄYTTÖALUE
Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin,
sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu rakennusalustoille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY
Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat
suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ
Levitä tasoite teräslastalla. Täyttökyky 0-4 mm yhdellä tasoituksella. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

PUHDISTUS
Poista työkaluista mahdollisimman hyvin tasoitejäämät ennen kuin peset ne vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin vaan ne on toimitettava paikalliseen jätteiden kierrätyskeskukseen.

RAKENNUSKEMIA
Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND
info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400