UNIVERSAL FILLER LH

SE

TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 24.10.2022

CE
Rakennuskemia Oy
RK04189 / 0402
EN 15824
3A – EN 13963

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

NORDIC ECOLABEL 3097 0027

UNIVERSAL FILLER LH	
Förpackningsstorlek	400ml
Färg	Ljusgrå
Beskrivning	Användningsklar, vattenförtunnad och M1-klassad universal spackel som är lätt att arbeta med och lätt att slipa.
TEKNISKA DATA	
Sammansättning	Användningsklar
Byggnadsmaterialets emissionsklass	M1
Råvara	Fyllnadsmaterial (Dolomit) och Bindemedel
Densitet	1,05 kg/l
Kornstorlek	<0,20 mm
Ph-värde	7 -8 neutral
Torkningstid	1 mm/timme vid en temperatur av +20 °C
Driftstemperatur	+5°C....+35°C
Dryghet	1 L/m²/mm
Fyllningsförmåga	0-4 mm med en utjämning.
Verktyg	Stål spatel
Slippappersrekommendation	120
Brukssäkerhet	Produkten är inte klassificerad som farlig (se säkerhetsdata-blad)
Transport	VAK/ADR inte klassificerad
Förvaring	Förseglad förpackning och skyddad från frost. Hållbarhet ett år från tillverkningsdatum.
Miljövård och avfallshantering	Tomma förpackningar kan återvinnas och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.

Fortsätter på nästa sida...

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

UNIVERSAL FILLER LH

SE

TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 24.10.2022

EGENSKAPER
Användningsklar, vattenförtunnad och M1-klassad universal spackel som är lätt att arbeta med och lätt att slipa. Spackel är luktfri, ljusgrå och innehåller inte asbest eller glasfiber. Produkten har fått Nordiska miljömärket Svanen.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Lämplig för del-, fog- och ytutjämning av vägg- och takytor i torra interiörer,
och för att fästa fogband på gipsskivor. Lämplig för byggnadsunderlag, såsom betong, lättbetong, rappning, träfiber och gipsskivor, samt för utjämning av målade ytor.

FÖRBEHANDLING
Underlaget ska vara torrt, dammfritt och rent. Målade ytor det rekommenderas att tvättas med en målares allrengöringsmedel före utjämning, och hårda blanka färgytor bör slipas till en matt yta.

BRUKSANVISNING

ANVÄNDNING
Applicera spackel med en stål spatel. Fyllningförmågan 0-4 mm med en utjämning. Slipning och målning ovanpå 2-10 timmar efter utjämning. Slippappersrekommendation 120. Använd ögon- och andningsskydd vid slipning. Rengör verktyg med vatten. Förvara inte verktyg i spackelbehållaren.

RENGÖRING
Ta bort utjämningsrester från verktygen så gott som möjligt innan du tvättar dem med vatten. Avfall får inte hällas i avloppet utan ska lämnas till den lokala avfallsåtervinningscentralen.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400