



# MÄRKÄTILATASOITE LW

Päivitetty: 24.10.2022



## MÄRKÄTILATASOITE LW

Pakkauskoot	400ml
Väri	Siniharmaa
Kuvaus	Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu märkätilatasoite, joka soveltuu erityisesti kosteisiin sisätiloihin.
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
Koostumus	Käyttövalmis
Rakennusmateriaalien päästöluokka	M1
Raaka-aine	Täyteaineet (Dolomiitti) ja Sideaineet
Ominaispaino	1,05 kg/l
Raekoko	<0,15 mm
Ph-arvo	7 -8 neutraali
Kuivumisaika	+ 20 °C lämpötilassa 1 mm/h
Käyttölämpötila	+5°C....+35°C
Riittoisuus	1 L/m <sup>2</sup> /mm
Täyttökkyky	0-4 mm yhdellä tasoituksella.
Työvälineet	Teräslasta
Hiomapaperi Suositus	120
Käyttöturvallisuus	Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi (ks. käyttöturvallisuuks-tiedote)
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta. Säilyvyys yksi vuosi valmistuspäivästä.
Ympäristön suoje-lu ja jätehuolto	Tyhjät astiat voidaan kierrättää ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys

Jatkuu seuraavalla sivulla...

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS



# MÄRKÄTILATASOITE LW

Päivitetty: 24.10.2022

## OMINAISUUDET

Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu märkätilatasoite, joka soveltuu erityisesti kosteisiin sisätiloihin. Tuote on hajuton ja väriltään siniharmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua.

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu rakennusaloille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevyypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin. Alustan esikäsittely: Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistusaineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

## ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalatut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi.

## KÄYTTÖOHJE

### KÄYTTÖ

Levitä tasointa teräslastalla. Täyttökky 0-4 mm yhdellä tasoituksella. Suurempien kolojen täytössä on tasointa tehtävä useampaan kertaan. Hionta ja päälle maalaus 2-10 tunnin kuluttua tasoituksesta. Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasointa-astiasa.

### PUHDISTUS

Poista työkaluista mahdollisimman hyvin tasointajäämät ennen kuin peset ne vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin vaan ne on toimitettava paikalliseen jätteen kierrätyskeskukseen.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS