



ROLL & SPRAY FILLER

Päivitetty: 15.09.2017



ROLL & SPRAY FILLER

Pakkauskoot	10L
Väri	Vaalean Harmaa
Kuvaus	Käyttövalmis, vesiohenteinen ja M1-luokiteltu Telattava-tasoite, joka on helppo levittää ja kevyt hioa. Tuote on hajuton ja väriltään vaalean harmaa, eikä sisällä asbestia tai lasikuitua. Voidaan myös levittää ruiskulla tai teräslastalla kuten normaalia tasoitetta.

TEKNISET TIEDOT

Koostumus	Käyttövalmis
Rakennusmateriaalien päästöluokka	M1
Ominaispaino	1200 kg/m ³
Raekoko	<0,20 mm
Ph-arvo	7 -8 / Neutraali
Kuivumisaika	+ 20 °C lämpötilassa 1 mm/h
Käyttölämpötila	+5°C....+35°C
Riittoisuus	1 L/m ² /mm
Täyttökyky	0-4 mm yhdellä tasoituksella.
Työvälineet	Teräslasta, tela tai ruisku
Hiomapaperi Suositus	120
Kuljetus	VAK/ADR ei luokiteltu
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta. Säilyvyys vähintään yksi vuosi valmistuspäivästä.
Ympäristön suojele ja jätehuolto	Tyhjät astiat voidaan kierrättää, muuten kunnallinen ongelmajätekeräys

Jatkuu seuraavalla sivulla...



ROLL & SPRAY FILLER

Päivitetty: 15.09.2017

KÄYTTÖALUE

Soveltuu kuivien sisätilojen seinä- ja kattopintojen osa-, sauma- ja ylitasoituksiin, sekä kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnitykseen. Soveltuu rakennusaloille, kuten betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, puukuitu- ja kipsikartonkilevyypinnat sekä maalattujen pintojen tasoituksiin. Erinomainen epätasaisten pintojen ylitasoitukseen, kuten esimerkiksi lasikuitutapettien ja rapattujen seinäpintojen. Telalla levitys parantaa työskentely ergonomiassa kattopintoja tasoitettaessa.

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kuiva, pölytön ja puhdas. Maalattut pinnat suositellaan pestäväksi ennen tasoitusta maalari yleispuhdistus aineella ja kovat kiiltävät maalipinnat tulee hioa himmeiksi. Tartuntaa voidaan parantaa levittämällä primeriä tasoitettavaan pinta-alaan.

KÄYTTÖOHJE

KÄYTTÖ

Levitä tasoite telalla, ruiskulla tai teräslastalla. Täyttökyky 0-4 mm yhdellä tasoituksella. Hionta ja päälle maalaus 1-10 tunnin kuluttua tasoituksesta (kuivumisaika voi vaihdella olosuhteista riippuen). Hiontapaperisuositus 120. Hiottaessa käytettävä silmä- ja hengityssuojaimia. Työvälineiden puhdistus vedellä. Älä säilytä työvälineitä tasoite-astiassa.

TYÖVÄLINEET

Teräslasta, tela tai ruisku.

PUHDISTUS

Poista työkaluista mahdollisimman hyvin tasoitejäämät ennen kuin peset ne vedellä. Jäämiä ei saa kaataa viemäriin vaan ne on toimitettava paikalliseen jätteiden kierrätyskeskukseen.

SÄILYTYS

Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta. Säilyvyys vähintään yksi vuosi valmistuspäivästä.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Tyhjät astiat voidaan kierrättää ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS