SPRAYMAALIT

Päivitetty: 19.08.2021

FI

TEKNINEN TUOTESELOSTE



SPRAYMAALIT	
Tuotekoot	400ml
Kuvaus	Nopeasti kuivuva akryylimaali puusta, metallista, alumiinista, lasista, kivestä ja erilaisista muoveista valmistetuille pinnoille.
TEKNISET TIEDOT	
Koostumus	Akryylihartsi
Väri	kts. kohta Värivaihtoehdot
VOC-Pitoisuus	Noin 89%
Kiinteä pitoisuus	Noin 11 %
Riittoisuus	1 - 1,75 m² (Riippuen pinnasta)
Pölykuiva	Noin 5 minuutin kuluttua*
Kosketuskuiva	Noin 10 minuutin kuluttua*
Kovettunut / päälle maalattavissa	noin 1 tunnin kuluttua*
Lämmönkestävyys	110 ° C
Säilyvyys	10 vuotta. Viimeinen myyntipäivä merkitty pakkaukseen (exp.)
Varastointi	Suojaa suoralta auringonvalolta, pakkaselta ja kosteudelta.

(*Kuivumisaika riippuu pinnasta, ympäristön lämpötilasta, ilman kosteudesta ja levitetyn lakan paksuudesta.)

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

Päivitetty: 19.08.2021

VÄRIVAIHTOEHDOT		
Väri	RAL-koodi	Kiiltoasteet
Champion yellow Gloss	RAL1021	Kiiltävä
X-treme Orange Gloss	RAL2009	Kiiltävä
Italy Red Gloss	RAL3020	Kiiltävä
Ultra Blue Gloss	RAL5002	Kiiltävä
Epic Green Gloss	RAL6018	Kiiltävä
Carbon Grey	RAL7016	Kiiltävä
Rally White	RAL9003	Kiiltävä & Matta
Rally Black	RAL9005	Kiiltävä & Matta

OMINAISUUDET

- Erinomainen peittokyky
- Kestävä väri ja pysyvä kiiltoaste
- naarmuuntumista ja kulutusta kestävä
- Ei valu helposti
- Kestää kemikaaleja ja sään vaikutuksia
- Erinomainen tarttuvuus erilaisille pinnoille

KÄYTTÖ

PINNAN VALMISTELU/POHJAMAALAUS

Poista vanha maali ja ruoste maalattavalta pinnalta. Hio pinta, puhdista, kuivaa ja poista rasva. Suojaa ympäristö. Levitä yhteensopiva pohjamaali. Hio pohjamaali hienolla hiomapaperilla (P600).

MAALAUS

Ennen maalausta pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton. Spraymaalin tulisi olla huoneen lämpöinen. Käyttölämpötilan tulisi olla +15 - +25 °C. Ravista 2 minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25-30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta, muista ravistaa spraymaali kerrosten välissäkin. Pölykuiva 5-10 minuutin kuluttua. Täysin kuiva 1 tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalai-

Jatkuu seuraavalla sivulla...

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

Päivitetty: 19.08.2021

sin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

LAKKAUS

Hio pinta kevyesti hienolla hiomapaperilla (P600). Puhdista pinta. Levitä yhteensopivaa lakkaa monta ohutta kerrosta. Muista ravistaa aina kerrosten välillä.

SÄILYVYYS

Viimeinen myyntipäivä merkitty pakkaukseen (exp.)

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400