LACQUER CLEAR

Päivitetty: 01.12.2021

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE



LACQUER CLEAR	
Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Nopeasti kuivuva kirkas akryylilakka maalatuille pinnoille, sekä puu-, alumiini-, lasi-, kivi- ja erilaisille muovipinnoille.

TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Akryylihartsi
Väri	Väritön
Kiiltoaste	Kiiltävä 90 (60° kulmassa) Matta 10 (60° kulmassa)
VOC-pitoisuus	Noin 91 %
Kiinteä pitoisuus	Noin 9 %
Riittoisuus	1–1,75 m² (riippuen pinnasta)
Pölykuiva	Noin 5 minuutin kuluttua*
Kosketuskuiva	Noin 10 minuutin kuluttua*
Kovettunut/päälle-maalattavissa	Noin 1 tunnin kuluttua*
Lämmönkestävyys	110°C
Säilyvyys	10 vuotta

*Kuivumisaika riippuu pinnasta, ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn lakan paksuudesta.

OMINAISUUDET

- Soveltuu akryyli- ja nitroselluloosamaaleille
- Nopeasti kuivuva
- Kestävä kiiltoaste, UV-kestävä ja haalistumaton
- Ei naarmuunnu helposti
- Iskunkestävä
- Kestää hyvin erilaisia sääolosuhteita
- Erinomainen kiinnittymiskyky
- Estää ruostumista

Jatkuu seuraavalla sivulla...

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400

LACQUER CLEAR

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

Päivitetty: 01.12.2021

KÄYTTÖ

Lakkaus: Hio pinta kevyesti hienolla hiomapaperilla (P600). Puhdista pinta. Spraylakan tulisi olla huoneenlämpöinen. Käyttölämpötilan tulisi olla +15°C ... +25°C. Ravista 2 minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25–30 cm. Levitä monta ohutta kerrosta, muista ravistaa spraypurkkia kerrosten välissäkin. Pölykuiva 5–10 minuutin kuluttua. Täysin kuiva 1 tunnin kuluttua. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400