

Päivitetty: 26.11.2021



ZINC	
Pakkauskoot	400ml
Kuvaus	Epoksi-esteri-pohjainen sinkkispray galvanoidun ja käsittelemättömän teräksen käsitte-lyyn.
TEKNISET TIEDOT	
Pohja	Epoksi-esteri
Riittoisuus	1–1,75 m ² (Riippuen pinnasta)
Pölykuiva	Noin 10-15 minuutin kuluttua*
Kovettunut	24 tunnin kuluttua*
Lämpötilankestävyys	350°C
Säilyvyys	10 vuotta

*Kuivumisaika riippuu pinnasta, ympäristön lämpötilasta, ilmankosteudesta ja levitetyn lakan paksuudesta.

OMINAISUUDET

- Bensiniin, kemikaalien ja erilaisten sääolosuhteiden kestävä
- Erinomainen katodinen korroosionesto
- Korkea sinkkipitoisuus (90 %)
- Pistehitsattava
- Lämmönkestävä 350°C asteeseen saakka

KÄYTTÖ

Hio pinta, puhdista ja kuivaa sekä poista rasva. Suojaa ympäristö. Spraymaalin tulisi olla huoneenlämpöinen. Ennen käyttöä ravista kaksi minuuttia ja sumuta koekappaleelle. Sumutusetäisyys 25–30 cm. Levitä monta kerrosta, muista ravistaa spraymaalia kerrosten välissäkin. Käyttelämpötila +15°C ... +25°C. Pölykuiva 10–15 minuutin kuluttua. Kovettuu 24 tunnissa. Kuivuttuaan päälle voidaan levittää pohjamaali ja maalipinta. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta usean sekunnin ajan.