# SILICONE SPRAY MX-300

Päivitetty: 01.12.2021

FI

1 / 1

TEKNINEN TUOTESELOSTE




| SILICONE SPRAY MX-300 | |
|---|---|
| Pakkauskoot | 400ml |
| Kuvaus | Korkealaatuinen silikonispray voitelemaan ja suojaamaan muovi- sekä kumiosia. |
| **TEKNISET TIEDOT** | |
| Pohja | Polydimetyylisiloksaani |
| Väri | Kirkas/läpinäkyvä |
| Tuoksu | Luonteenomainen |
| VOC-pitoisuus | Noin 88 % |
| Suhteellinen tiheys (20°C) | 0,72 g/ml |
| Paine (20°C) | 3–4 bar |
| Taitekerroin (25°C) | 1,403 |
| Läpilyöntilujuus (20°C) | 14 kv/mm |
| Resistanssi | 4 x 1015 Ohm/cm |
| Lämpötilankestävyys | -50°C ... +200°C |
| pH-arvo | Neutraali |
| Säilyvyys | 10 vuotta |

## OMINAISUUDET

- Erinomainen kiinnittyminen
- Kosteutta poistava vaikutus
- Estää kumipintojen kuivumisen ja jäätymisen
- Estää muovipintojen narinan ja kitinän
- Erinomainen mekaaninen- ja lämmönkestävyys
- Kestää hyvin erilaisia sääolosuhteita
- Vettähylkivä
- Kestää laimennettuja happoja ja emäksiä
- Tarkka pillisuutin

## KÄYTTÖ

Aerosolin tulisi olla huoneen lämpöinen. Käyttölämpötilan tulisi olla +5°C ... +30°C. Ravista ennen käyttöä. Levitä ohut kerros käsiteltävälle alueelle. Optimaalinen voitelu saavutetaan, kun liuotin on haihtunut.

TDS

RAKENNUSKEMIA

Kerkkolankatu 17
05800 HYVINKÄÄ
FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com
+358 - 19 - 457 4400