

Päivitetty: 16.07.2021



WOOD PUTTY

Pakkauskoot	250g (Hartsit: 252g Kovete 8g)
Kuvaus	Puukitti on kaksikomponenttinen korjauskitti. Puukitillä pienet ja keskisuuret vauriot puupinnoilla voidaan sulkea kestävästi. Värillinen kitti tasoittaa reikiä ja syviä naarmuja kaiken tyyppiseen puuhun.

TEKNISET TIEDOT

Koostumus	Polyesterihartsit, mineraalitäyteaineita
Väri	Vaahtera (vaaleanruskea)
Haju	Mieto liuotin
Olomuoto	Pehmeä, tiksotrooppinen
Käyttöaika / työaika 20 ° C: ssa	noin. 7-8 minuuttia
Käyttölämpötila	min. 12 ° C
Kuivumisaika (20 ° C, 50% suhteellinen ilmankosteus)	Voidaan hioa n. 30-40 minuutin päästä
Leimahduspiste	Noin 33 ° C (hartsit)
Tiheys 20 ° C: ssa	Hartsit 1,85 g / cm ³ Kovete 1,15 g / cm ³
Kovetteen lisääminen	2 - 4% (optimaalinen seos 2,5%)
Kovettuneen materiaalin lämpötilan kestävyys	120 ° C
Soveltuvuus	Sisä- ja ulkokäyttöön
Säilyvyys	18 kuukautta (@ 10-25 ° C, ilman suhteellinen kosteus enintään 60%), avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Varastointi	Suojaa suoralta auringonvalolta, pakkaselta ja kosteudelta.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

Päivitetty: 16.07.2021

Puukitti on kaksikomponenttinen korjauskitti. Puukitillä pienet ja keskiuuret vauriot puupinnoilla voidaan sulkea kestävästi. Väriellinen kitti tasoittaa reikiä ja syviä naarmuja kaikenkokoiseen puuhun. Yleiskäyttöön tee-se-itse -alalla. Myös ulkokäyttöön.

OMINAISUUDET

- Helppo työstää
- Styreenivapaa
- Hyvä joustavuus
- Hyvä tartunta
- Helppo hioa jopa pidemmän ajan jälkeen
- Kestää heikkoja happoja ja emäksiä, liuottimia, vettä ja jäänpoistosuolaa

YMPÄRISTÖ JA MERKINNÄT

Hävittäminen: Ota huomioon astioiden sisällä olevat jäännökset. Täysin tyhjennettyjä astioita voidaan käyttää kierrätykseen. Jos tölkkejä ei tyhjennetä, ne on hävitettävä ”erikoisjätteenä”.

KÄYTTÖ

Lue ja noudata etiketissä olevia varoitustekstejä ennen käyttöä.

- Korjattavan esineen tulee olla ruosteeton, puhdas, kuiva, rasvaton ja hiottu.
- Ota vaadittu annos hartsiosaa tölkistä ja sekoita se hyvin vastaavaan määrään kovetetta.
- Levitä sekoitettu materiaali haluttuun kerroksen paksuuteen.
- Puhdista työkalut heti käytön jälkeen, esim tärpätillä
- Älä palauta sekoitettua ainetta tölkkiin.
- Näin korjattua paikkaa voidaan porata, hioa, sahata, raapata ja maalata 30-40 minuutin päästä.