



ERIKOISLAATTALIIMA

Päivitetty: 09.05.2018



ERIKOISLAATTALIIMA

Pakkauskoot	1 L, 3 L
Väri	Siniharmaa
Kuvaus	Käyttövalmis, pastamainen ja 1-komponenttinen dispersioliima laattojen kiinnittämiseen.
TEKNISEET TIEDOT	
Koostumus	Käyttövalmis
Raaka-aine	Tärkkelys ja PVAc-dispersio
Riittoisuus	0,7 - 1,0 L / m ² (riippuen alustasta ja laatasta)
Tiheys	n. 1,5 kg / L
Avoin aika	n. 15 - 20 min. (riippuen alustasta ja laatasta)
Kuivumisaika	n. 2 - 3 vuorokautta.
Alin käyttölämpötila	min. +5°C
Työvälineet	Liiman levitykseen soveltuva hammastettu lasta ja liimakauha. Hammastus valitaan laatan mukaan.
Säilyvyys	Vähintään yksi vuosi.
Varastointi	Säilytä pakkaus suljettuna ja suojassa pakkaselta

KÄYTTÖTURVALLISUUS LAUSEKKEET

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan orsaka en allergiskt reaktion.

Jatkuu seuraavalla sivulla...



ERIKOISLAATTALIIMA

Päivitetty: 09.05.2018

KÄYTTÖALUE

Soveltuu laattojen, kaakeleiden, klinkkereiden, mosaiikkilaattojen ja rakennuslevyjen kiinnittämiseen alustoille, kuten rappaus-, betoni-, kipsikartonki- ja muille hyväksytyille alustoille kuivissa ja kosteissa sisätiloissa. Soveltuu käytettäväksi kylpy- ja suihkutiloihin, wc, kodinhoitohuoneeseen, keittiöt. Soveltuu myös imukykyisten laattojen liimaamiseen vanhan laatan päälle. Liima ei sovellu käytettäväksi ulkotiloissa eikä vedenalaisiin liimauksiin. Laattaliimalla voidaan liimata myös lastulevyllä, jos se täyttää DIN-normin, (on vedenkestävää V100) eikä joudu kosteudelle alttiiksi.

KÄYTTÖOHJE

ALUSTAN ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla kiinteä, tasainen, pölytön, rasvaton, kuiva ja normaali rakennusalusta. Huokoiset alustat tulee pohjustaa ennen liimausta (esim. RK Primeri). Kosteissa tiloissa vaaditaan sertifioitu vesieristys (esim. RK Vesieriste).

KÄYTTÖ

Liima levitetään lastalla liimattavalle alueelle kauttaaltaan ja liima avataan hammastetulla (3-6 mm) liimalastalla (isoille laatoille iso hammastus ja pienille mosaiikkilaatoille pienempi hammastus). Liimaa levitetään kerrallaan korkeintaan parin neliön kokoiselle alueelle tai niin suurelle alueelle, jonka ehtii olosuhteet huomioon ottaen laatoittaa 15 minuutin aikana. Laatat asennetaan tuoreeseen liimapintaan lujasti painaen/hiertäen. Liimatahrat poistetaan heti tuoreeltaan kostealla liinalla. Työvälineet puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä. Saumaus voidaan aloittaa aikaisintaan 1-2 vuorokauden kuluttua liimauksen jälkeen, riippuen laatan koosta (isompi liima määrä vaatii pidemmän kuivumisajan). Työvälineet: Liiman levitykseen soveltuva hammastettu lasta ja liimakauha. Hammastus valitaan laatan mukaan.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Kierrätettävä pakkaus. Tyhjä ja kuivuneet pakkaukset normaaliin jätehuoltoon ja muuten kunnallinen ongelmajätekeräys.

FI

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS