WTF® P PERFECT SILICONE
SILIKON

SV

1 / 3

TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 20.10.2025



WTF® P PERFECT SILICONE	
Förpackningsstorlek	310 ml
Färg	Vit, färglös, svart
Egenskaper	Neutral, härdande, vattentät, UV- och mögelbeständig elastisk silikon för tätning och inglasning, lämplig för all användning inomhus och utomhus, t.ex. badrum och kök. Fukttorkande 100 % silikonmassa.
TEKNISKA DATA	
Bas	Neutral polysiloxan, MEKO-fri (innehåller inte 2-butanonoxim)
Sammansättning	Pastaliknande ämne
Fogens rörlighet	25 %
Densitet	1,04 g / ml
Brottöjning	> 800 %
Hårdhet	15 Shore A
Draghållfasthet (ISO 37)	Ca 1,78 N/mm²
100 % modul (ISO 37)	Ca 0,24 N/mm²
Skinnbildning	Ca 7 min (+23°C/50 % relativ fuktighet)
Torkning	Ca 2 mm/dygn (+23°C/50 % relativ fuktighet)
Driftstemperatur	+5°C....+40°C
Temperaturbeständighet	Efter torkning -60°C....+180°C
Köldhärdighet	(Under transport) -15°C
Rengöring	När färsk, med lacknafta och efter torkning mekaniskt, med silikonborttagningsmedel eller liknande.
Dryghet	Ca 3,1 m / 10x10 mm fog. Fogbredd mm* fogdjup mm= ml/m
Hållbarhet	18 månader
Förvaring	Förvaras skyddat från frost.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Fortsätter på nästa sida...

RAKENNUSKEMIA

+358 - 19 - 457 4400
Kerkkolankatu 17 05800
HYVINKÄÄ, FINLAND
info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com

COPYRIGHT NOTICE
Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

WTF® P PERFECT SILICONE
SILIKON

TEKNISK DATABLAD

TDS

Uppdaterad: 20.10.2025

EGENSKAPER
Mångsidigt användbar, 1-komponent och högklassig neutral silikonmassa, som finns i flera olika färger för bygg- och industrifogar. Produkten är en bakterie- och mögelskyddad och permanent elastisk tätningsmassa som härdar under påverkan av luftfuktighet och temperatur. Den är lätt att arbeta med och har mycket god vidhäftning till olika material.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Produkten lämpar sig för högklassigt byggnads- och underhållsarbete inomhus och utomhus, såsom tätning, inglasning, fogning och limning. Produkten är speciellt lämplig för badrumsbyggande och installation av sanitetsutrymmen, såsom toaletter, badrum, duschar och kök. Produkten lämpar sig även för många typer av fogning och ytbehandling inom byggande, dilatationsfog av olika material, glastegelkonstruktion, takarbeten och industrifogar.

Klart silikon kan bli gult i ett rum dit UV-ljus inte kan nå. En silikonfog i kontakt med kemikalier kan gulna. Vitt silikon kan gulna i mörk. Förändringen i färg ändrar inte på egenskaperna hos silikonen.

Utmärkt vidhäftning på torra, dammfria och fettfria material som kakel, glas, emalj, rostfritt stål, aluminium, järn, trä, betong, PVC och syntetiska material. Testa alltid vidhäftningen på ett litet område om det är oklart.

Inte lämplig för användning i akvarium eller simbassäng, natursten (marmor, granit: fläckar dem), PMMA, PTFE, PE, PP, polykarbonat, teflon eller bituminösa ytor. Rekommenderas inte för användning på ytor som har eller kan avge vax, tjära, butyl, neopren eller paraffin. Inte för permanent nedsänkning i vatten.

ANVÄNDNING
Ytan ska vara ren, fettfri och dammfri. Grundning av porösa ytor rekommenderas. Skär upp änden av patronen och fäst doseringpipen på gängorna. Skär pipen snett och för att passa fogen. Dispensera massan med en patronpress och avsluta ytan med tvålvatten och ett tätningsverktyg eller finger. Dra upp gränser med maskeringstejp för att underlätta arbetet. Silikon kan inte målas över. Använd inte i direkt solljus - torkar för snabbt.

Fogens mått och konstruktion: Minsta bredd och djup på fogarna är 5 mm. Max bredd 30 mm. Rekommenderad fogbredd = 2 x fogdjup

För att lyckas med fogning är det viktigt att silikonen fäster tillräckligt på materialets yta, så vid plattbeläggning är det viktigt att till exempel lämna tillräckligt med sömsmån ovanpå kakelglasning (min. 3 mm) så att silikonmassan fäster på ytan och resultatet blir långvarigt. Silikonfogen ska tvättas och rengöras regelbundet från tvålrester m.m., trots att den är skyddad mot mögel.

RENGÖRING
När färsk, med lacknafta och efter torkning mekaniskt, med silikonborttagningsmedel eller liknande.

Fortsätter på nästa sida...

RAKENNUSKEMIA

+358 - 19 - 457 4400 Kerkkolankatu 17 05800 HYVINKÄÄ, FINLAND info@rakennuskemia.com www.rakennuskemia.com

COPYRIGHT NOTICE
Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

WTF® P PERFECT SILICONE
SILIKON

Uppdaterad: 20.10.2025

SÄKERHET
Produkten är inte klassificerad som farlig (se säkerhetsdatablad).

EUH208: Innehåller 3-aminopropyltrietoxisilan. Kan orsaka en allergisk reaktion.

MILJÖVÅRD OCH AVFALLSHANTERING
Återvinningsbar förpackning. Tomma och torkade förpackningar för normal avfallshantering och i övrigt kommunal problemavfallsanläggning.

CERTIFIERINGAR & ANMÄRKNINGAR

RAKENNUSKEMIA
+358 - 19 - 457 4400
Kerkkolankatu 17 05800
HYVINKÄÄ, FINLAND
info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com

COPYRIGHT NOTICE
Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.