

Uuendatud: 28.01.2025

WTF[®] D2 WOOD GLUE

Pakendi suurus	750 ml
Värv	valge
Kirjeldus	D2-puiduliim on kasutusvalmis, väga kiiresti kuivav, PVA-põhine puiduliim.

TEHNILINE INFORMATSIOON

Põhi	PVAc
Koostis	Kõrgviskoosne vedelik
Kõvenemismeetod	Füüsiline kuivamine
Tihedus	1,10 g/ml
Viskoossus (Brookfield)	14.000 mPa.s → 18.000 mPa.s
Tahkeaine sisaldus	Umbes 50 %
Avatud aeg (+23°C, 55% RV)*	Umbes 5 min.
Surverõhk	1 kg/cm ² → 2 kg/cm ²
Surveaeg	Minimaalne 30 minutit
Veekindlus (EN204)	D2
Kasutustemperatuur	+5 °C +30 °C
pH-tase	4,0 5,0
Minimaalne kile moodustumise temperatuur (MFFT)	+6 °C
Kulu*	80–120 g/m ² kogu pinnaliimimisel. 150–180 g/m ² kokkupanekul.
Sobivus	Sisekasutuseks
Säilivusaeg	12 kuud
Ladustamine	Avamata ja kuivas ning jahedas tingimustes säilitatuna (+5 +25 °C).

* Need väärtused võivad varieeruda keskkonnategurite, nagu temperatuur, niiskus ja aluspindade tüüp, järgi. ** See teave kehtib täielikult kõvastunud toote kohta.

Jätkub järgmisel lehel...

COPYRIGHT NOTICE

Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.

Uuendatud: 28.01.2025

EELISED

- Lihtne töödelda
- Kuivamisel poolläbipaistev
- Suurepärane lõplik tugevus
- Väga kiire kõvenemisaeg

KASUTUSVALDKONNAD

- Kõigi tavaliste puiduliidete liimimine
- Puidutoodete liimimine
- Pabertoodete liimimine
- Puidu, plaatide, puitlaastplaadi ja spoonide liimimine
- Pehme puidu kokkupanekuliimimine
- Konstruktsioonilised liited, nagu tappühendused, soonühendused jne.

TÖÖPINNA ETTEVALMISTUS

Aluspinnad: Paljud poorsed pinnad, nagu puit ja kartong.

Nõuded: Liimitavad materjalid peavad olema siledad, hästi sobituvad ning puhtad, kuivad, tolmu- ja rasvavabad.

Pinna eeltöötlus: Siledatel, mittepoorsetel pindadel võib kerge lihvimine parandada nakkuvust.

Soovitame aluspinnale teha eelnev liimimistest.

KASUTAMINE

- **Pealekandmise viis:** Kandke liim peenete hammastega kammiga või pintsliga ühele liimitavatest materjalidest. Ühendage osad ja suruge neid kokku vähemalt 30 minuti jooksul.
- **Surveajad:** Surveajad varieeruvad sõltuvalt liimimistüübist ning pressimistemperatuurist ja jõudlusest.
- **Puhastamine:** Enne kõvenemist saab D2 Wood Glue eemaldada veega pindadelt ja tööriistadelt. Kõvastunud D2 Wood Glue saab eemaldada ainult mehaaniliselt.
- **Parandus:** Kasutage sama liimimaterjali.
- **Märkus:** Mõnede tamme- ja troopiliste puiduliikide liimimisel võib esineda värvimuutusi.
- **Märkus:** Ärge lahjendage liimi.

Lisateave: vaadake ohutuslehte