

Uppdaterad: 24.01.2025

WTF[®] D2 WOOD GLUE

Förpackningsstorlek	750 ml
Färg	vit
Egenskaper	D2 Wood Glue är ett färdigblandat, ultrasnabbtorkande, PVA-baserat trälim.

TEKNISKA DATA

Bas	PVAc
Sammansättning	Högviskös vätska
Härldningssystem	Fysikalisk torkning
Densitet	1,10 g/ml
Viskositet (Brookfield)	14.000 mPa.s → 18.000 mPa.s
Torrhalt	Cirka 50 %
Öppentid (+23°C, 55% RV)*	Cirka 5 min.
Presstryck	1 kg/cm ² → 2 kg/cm ²
Presstid	Minst 30 minuter
Vattenbeständighet (EN204)	D2
Applicerings temperatur	+5 °C +30 °C
pH-värde	4,0 5,0
Minsta filmbildnings-temperatur (MFFT)	+6 °C
Åtgång*	80 - 120 g/m ² vid fullständig ytlimning. 150 - 180 g/m ² vid montering.
Lämplighet	Inomhusbruk
Hållbarhet	12 månader
Förvaring	Oöppnad och förvarad torrt och svalt (mellan +5 och +25 °C).

* Dessa värden kan variera beroende på miljöfaktorer såsom temperatur, fuktighet och typ av underlag. ** Denna information gäller fullt härdat produkt.

Fortsätter på nästa sida...

COPYRIGHT NOTICE

Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.



WORLD'S TOUGHEST FIX

WTF® D2 WOOD GLUE

Uppdaterad: 24.01.2025

FÖRDELAR

- Lätt att bearbeta
- Halvtransparent efter torkning
- Hög slutstabilitet
- Mycket snabb härdningstid

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Limning av alla vanliga träförbindelser
- Limning av träprodukter
- Limning av papperprodukter
- Limning av trä, skivmaterial, spånskivor och fanér
- Monteringslimning av mjukt trä
- Konstruktionsfogar, såsom tappfogar, spontfogar, o.s.v.

BEREDNING AV ARBETSYTA

Underlag: Många porösa material, trä, kartong.

Krav: De material som ska limmas bör vara plana och välpassande samt rena, torra och fria från damm och fett.

Ytbehandling: Lätt slipning av släta, icke-porösa ytor kan förbättra vidhäftningen. Vi rekommenderar ett förtest av vidhäftningen på alla underlag.

ANVÄNDNING

- **Appliceringsmetod:** Applicera limmet med hjälp av en fintandad spatel eller pensel på ett av materialen som ska limmas. Sätt ihop delarna och pressa i minst 30 minuter.
- **Presstider:** Presstiderna varierar beroende på limningstyp, presstemperatur och prestanda.
- **Rengöring:** Innan härdning kan D2 Wood Glue avlägsnas med vatten från underlag och verktyg. Härdat D2 Wood Glue kan endast tas bort mekaniskt.
- **Reparation:** Med samma material.
- **Obs:** Vid limning av vissa ektyper och tropiska träslag kan missfärgning uppstå.
- **Obs:** Späd inte limmet.

För mer information, se säkerhetsdatabladet.

SV



2 / 2

TEKNISK DATABLAD

TDS



+358 - 19 - 457 4400

Kerkkolankatu 17 05800
HYVINKÄÄ, FINLAND

info@rakennuskemia.com
www.rakennuskemia.com

COPYRIGHT NOTICE

Copyright © 2020,2021 Rakennuskemia Oy. All rights reserved. All materials contained in this document or in the attachments to this document are protected by copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, published, broadcast or changed for any purpose whatsoever without the prior written permission of Rakennuskemia Oy, or in the case of third party materials, the owner of that content. You may not alter or remove any trademark, copyright or other notice from copies of the content.