

Tuotenimi: **RK PISTOOLIVAAPTO JOKA SÄÄ**  
 Tuotekoodi: **B50**

Päivitetty:  
 16.1.2015



Korkealaatuinen 1-komponenttinen ilmankosteuden vaikutuksesta kovettuva polyuretaanivaapto eristämiseen, tiivistämiseen ja asennuksiin (esimerkiksi ovien ja ikkunoiden kiinnitykseen). Tuotteella on erinomainen tarttuvuus lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin (puu, betoni, metalli, muovi jne).

## KÄYTTÖALUE

Soveltuu ikkuna- ja oviraamien asennukseen, kolojen täyttämiseen, kaikkien aukkojen tiivistämiseen kattorakennelmissa, ääntä eristävän väliseinän luomiseen, ikkuna ja oviraamien kiinnittämiseen ja tiivistämiseen, eristysmateriaalien sekä kattorakennelmien toisiinsa kiinnittämiseen, ääntä eristävän kerroksen luomiseen moottorien ympärille, ja esimerkiksi lämpöeristyksen parantamiseen jäähdytysjärjestelmissä.

## OMINAISUUDET

Imeytyy erittäin hyvin useimmille pinnoille (paitsi teflon, PE ja PP). Erittäin hyvät täyttöominaisuudet. Eristää hyvin lämpöä sekä ääntä. RK Talvivaapto on erittäin stabiili, ei kutistu tai laajennu kuivumisen jälkeen, kiinnittää erittäin hyvin eikä lysähä alhaisissa lämpötiloissa (toimii aina -10 °C asti).

## KÄYTTÖOHJE

Alustan esikäsittely: Pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja rasvattomat. Kostuta pinnat sumuttamalla hieman vettä kohteeseen.

## ASENNUS

Ravista pulloa voimakkaasti n. 20 sekuntia. Irrota venttiilin suoja ja kierrä pillisuutin kiinni. Asenna vaapto kohteeseen pitäen pulloa ylösalaisin. Huomioi, että vaapto turpoo kuivuessaan - jätä turpoamiselle tilaa n. 20 %. Tue karmit ristiin turpoamisen takia. Tuoreet vaahdotahrat poistetaan asetonilla tai PU-puhdistusaineella. Kuivunut vaapto poistetaan mekaanisesti.

### LÄMMÖNKESTÄVYYS

-40 °C - +90 °C

### TYÖSTÖLÄMPÖTILA

-10 °C - +35 °C

### VÄRI

Kellertävä

### PERUSRAAKA-AINEET

Polyuretaani

### KOOSTUMUS

Tiksotrooppinen stabiili vaapto

### TIHEYS

24 kg/m<sup>3</sup> (kuivuttua)

### RIITTOISUUS

Vapaassa tilassa n. 30 litraa vaaptoa

### KUIVUMISAIKA +20 °C

Pölykuiva n. 20 min ja läpikuiva  
 3 x 3 cm / 1 h

### KUIVUMISAIKA -10 °C

Läpikuiva 3 x 3 cm / 10 h

### TUOTEKOKO

750 ml

Tuliluokitus	Eristyskyky	Leikkaus- lujuus	Paineen kestävyys	Jouston kestävyys
B3	34 mW/mK	17 N/cm <sup>2</sup>	3 N/cm <sup>2</sup>	7 N/cm <sup>2</sup>

Tuotenimi: **RK PISTOOLIVAAPTO JOKA SÄÄ**  
 Tuotekoodi: **B50**

Päivitetty:  
 16.1.2015

## SÄILYTYS

Viileässä, kuivassa ja valolta suojattuna.

Huom. Kuivunut PU-vaahdo tulee suojata UV-säteilyltä päälle maalauksella tai asentamalla päälle kerros tiivistysainetta (silikonia, MS-polymeeriä, akryyliä tai PU-tiivistysainetta).

## VAAHDON RIITTOISUUS JA KUIVUMISAIKA

Ympäristön lämpötila	+20 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
Kuivuneen vaahdon määrä / 1000 ml	±34L	±28L	±26L	±22L
Kuivumisaika 3 x 3 cm paksuiselle vaahdotsoaumalle	1h	3-6h	6-9	9-12h